

# Hammerite közvetlenül a rozsdára Spray

Speciális összetétel a rozsdás fém festésére



<b>Termékleírás és alkalmazás</b>	<p>A Hammerite speciális összetételének köszönhetően megakadályozza a már meglévő, jól tapadó rozsdá elterjedését, és korróziógátló pigmentjei különlegesen tartós védelmet biztosítanak a festett felületnek, vízlepergető tulajdonsága révén még jobban védi a bevont felületet.</p> <p>A legtöbb fémfestéktől eltérően, a Hammerite használatakor nincs szükség alapozóra, közbenső rétegre, hígításra, elég már 2 réteg felvitele és 8 évig nincs szükség további védelemre. A festendő felületet nem szükséges fémtisztára csiszolni, elég csak a pergő rozsdát eltávolítani, és már kezdődhet is a festés!</p> <p>A Hammerite használata rendkívül egyszerű, mert gyorsan szárad és nem csöpög le, így szép, sima, megfolyásmentes felületet ad, egyúttal pedig hatékonyan véd az időjárás viszontagságai ellen.</p>
<b>Termékjellemzők</b>	<p>Akár 8 év védelem!</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Közvetlenül a rozsdára felvihető! Felvihető a meglévő Hammerite bevonatra!</li><li>• Egyszerű használat! Gyorsan szárad.</li><li>• Megállítja a rozsdásodást!</li><li>• Nagyfokú ellenálló képesség az időjárás viszontagságaival szemben!</li></ul>
<b>Színválaszték</b>	<p>A Hammerite többféle színben kapható attól függően, hogy <b>kalapácslakk</b> felületű, <b>magasfényű</b> vagy <b>selyemfényű</b> hatást szeretne elérni.</p> <p>Az aktuális színválasztékról az aktuális árlista, a <a href="http://www.hammerite.hu">www.hammerite.hu</a> weboldal és egyéb szóróanyagok adnak információt.</p>
<b>Kiszerezés</b>	Fényes, selyemfényű, kalapácslakk: 400 ml
<b>Felhordási mód</b>	fújás
<b>Minőségmegőrzési idő</b>	A lejárati idő a csomagoláson található.
<b>Névleges összetétel</b>	Pigmentek, korróziógátló pigmentek Kötőanyagok Oldószer
<b>Száradási idő</b>	A két fújás között várjon 15 percet. Érintésszáraz: 1-2 óra
<b>Bevonat tulajdonságai</b>	Fényes, Selyemfényű, Kalapácslakk hatás. Kiváló vízálló, vízlepergető, tapadó és kiváló ütésállósággal rendelkező felületet ad. Megnövelt korrózióvédelem.
<b>Kiadósság</b>	0,5 m <sup>2</sup> /L
<b>Hígítás</b>	Nem szükséges hígítani.
<b>Használati útmutató</b>	<p><b>Felületelőkészítés, felhordás:</b></p> <p>A fényes felületet csiszolással érdesítse meg, majd a drótkéfével távolítsa el a málló rozsdát és festékszempeszt. Enyhe mosószeres vízzel távolítsa el a szennyeződést és a port. Zsírtmentesítse a felületet. Hammerite Ecsettisztítóval és hígítóval majd mossa le tiszta vízzel és hagyja száradni. Végezzen próbafestést kisebb festett felületeken és hagyja száradni legalább egy óráig. Ha nincs változás, akkor fesse le az egész felületet. Ha a festés után elváltozás észlelhető, akkor távolítsa el minden festéket. Cink, alumínium, réz és horganyzott felületeken alkalmazzon Hammerite Speciális Fémalapozót.</p>

<b>Felhasználás</b>	Tárolja a spray-t szobahőmérsékleten legalább 2 órán át. Rázza fel erősen függőleges mozdulatokkal egészen addig, amíg a keverőgolyót meghallja, majd utána még 3 percig. Vigyen fel vékony egyenletes rétegeket, nagyjából 15 cm távolságból és közben folyamatosan mozgassa a spray-t. Ne fújjon túl sokat egy adott pontra. Maximális védelem érdekében vigyen fel legalább 3-4 réteget. Két lefújás között várjon 15 percet. A beszáradás megelőzése érdekében, használat után fújja ki a csőben maradt felesleget, a festékszórót 2 mp-en át fejjel lefelé fordítva. Figyelem, ez a termék játékokra nem alkalmazható.
<b>Tárolás</b>	Száras, jól szellőztetett helyen tárolja. Óvja fagytól és erős napfénytől.
<b>Biztonság</b>	<p>A veszélyességet meghatározó összetevők: Aceton; Szénhidrogének, C9-C11, n-alkánok, izoalkánok, cikloalkánok, &lt;2% aromás.</p> <p>Rendkívül tűzveszélyes aeroszol. Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet. Súlyos szemirritációt okoz. Álmoságot vagy szédülést okozhat. Gyermekektől elzárva tartandó. Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás. Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni. Szembe, bőrre vagy ruhára nem kerülhet. Ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem. <b>BELÉLEGZÉS ESETÉN:</b> Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. Rosszullét esetén TOXIKOLÓGIAI védendő. Nem érheti 50 °C/122 °F hőmérsékletet meghaladó hő. A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi/regionális/nemzeti/nemzetközi előírásoknak megfelelően. Butanon-oximot tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki. Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja. ADR: UN1950</p>
	<p>Javaslaival, kérdéseivel forduljon hozzánk bizalommal.</p> <p>Info vonal: 06 80 200 505</p> <p>Cím: Akzo Nobel Coatings Zrt., 1134 Budapest Váci út 45C</p>
<b>Aktualizálva</b>	2017.03