

SADOLIN PLUS

Selyemfényű vizes bázisú vastaglazúr

Különböző színekben

Kül- és beltéri felhasználásra



Termékleírás és alkalmazás	<p>Vizes diszperziós, selyemfényű, teljesen áttetsző, vastagrétegű falazúr kül- és beltéri felhasználásra. Hosszantartó védelmet biztosít az időjárás okozta igénybevétellel szemben. Kiemelkedő UV állóság.</p> <p>Puhafából és keményfából készült mérettartó fa szerkezetek kezelésére. Kiválóan alkalmas kültéri nagyméretű fa felületek pl.: homlokzati borítás, oromdeszka, erkélyek, kerti bútorok és beltéri fafelületek védelmére. Kültérben, még kezeletlen fa felületekre szükséges alapozó: Sadolin Base Plus HP. Színtelen Sadolin Plus-t ne használjunk kültérben!</p>
Termékjellemzők	Gyorsan szárad, nincs kellemetlen szaga. Mélyen behatol a fa felületébe, hosszantartó védelmet biztosít a fának. Alapozó nélkül beltérben is ideális használat.
Színválaszték	Színtelen és készre kevert színek. A Plus színei egymással keverhetőek, a keverék legfeljebb 30% színtelen Sadolin Plus-t tartalmazhat. Színtelen Sadolin Plus-t kültérben ne használjunk! Az aktuális színválasztékról az aktuális árlista, a www.sadolin.hu weboldal és egyéb szóróanyagok adnak információt.
Kiszerezés	0,75L; 2,5L
Minőségmegőrzési idő	36 hónap. A lejáratási idő és a gyártási szám a csomagoláson található.
Névleges összetétel	Pigmentek Kötőanyagok
Sűrűség, g/cm³	1,0-1,1 g/cm ³
Száradási idő	Száradási idő: 20°C/65% relatív páratartalom mellett: 4-6 óra, a fa porozitásától, a hőmérséklettől és a légnedvességtől függően. Alacsony hőmérsékleten vagy magas páratartalom mellett a szárítási idő meghosszabbodhat. Megjegyzés: Az átvonhatósági idő függ a fa fajtájától és a festési körülményektől. Puhafa felületeken az anyag könnyebben beszívódik és a bevonat gyorsabban szárad. Keményfa felületeken a száradási folyamat hosszabb ideig tarthat.
Bevonat tulajdonságai	Magas minőségű, selyemfényű, átlátszó bevonat. A bevonat kiemeli a fa természetes rajzolatát
Kiadósság	10-12 m ² /l/réteg.
Hígítás	A Sadolin Plus felhasználásra kész, hígítani nem szükséges. Ecsetek tisztítása csapvízzel.
Használati útmutató	<p>Felületelőkészítés, felhorás: A festetlen, új fa száraz, tiszta és zsírmentes legyen. A gyantakiválást H-400 hígítóval le kell mosni. A fát Sadolin Base Plus HP impregnáló alapozóval telítéssig alapozzuk. Amennyiben a felületre túl sok alapozót vittünk fel (fényes foltok, felületek jelennek meg), a felesleget hígítóval távolítsuk el, különben a lazúr nem tapad meg rendesen a felületen, és idő előtti kopást, leveles felválást okozhat! Festett felület esetén csak a bevonathiányos részt kell Sadolin Base Plus HP-vel újraalapozni. A degradálódott, szürke fafelületet előzetesen le kell csiszolni. A repedezett, lazán tapadó bevonatot el kell távolítani, majd úgy kell eljárni, mint új felületnél. A Sadolin Plus vastaglazúrt a Sadolin Base Plus HP felhordását követően 2 óra elteltével ecsettel hordjuk fel.</p> <p>A Sadolin Plus felhasználásra kész, hígítani nem szükséges. Használat előtt és használat közben időnként alaposan fel kell keverni. Ecsettel hordjuk fel szálirányban, majd alaposan szétoszlatjuk. Ne használjuk +5°C alatt vagy +30°C felett; tűző napsütésben; nem kellően száraz fára (18% nedvességtartalom felett); festett vagy lakkozott felületre.</p>

	<p>Szórással ne vigyük fel!</p> <p>Javasolt bevonatrendszer: 1 réteg Sadolin Base Plus HP alapozó a fa telítéséig, majd 2 réteg Sadolin Plus. Időjárásnak fokozottan kitett helyeken 3 réteg felhordását javasoljuk. Felújítás esetén 1-2 réteg Sadolin Plus</p> <p>A bevonat karbantartása: A bevonat épségét évente ellenőrizzük, szükség esetén a bevonatot Sadolin Plus lazúrral fessük át.</p>
Tárolás és szállítás	+5°C és +30°C között, fedett, zárt, közvetlen napfénytől és sugárzó hőtől védett helyen. Fagytól óvjuk!
Biztonság	Részletes információ a termék biztonsági adatlapján található
Kiegészítő Információk	<p>A jelen technikai adatlapon szereplő információk csak a biztonsági követelmények alapján jellemzi a terméket, de nem jelenti és nem helyettesíti az adott termék műszaki specifikációit, ezért nem jelentenek garanciát a termék jellemzőire.</p> <p>A technikai adatlap információi jelenlegi tudásunk és a vonatkozó jogszabályok szerint pontosak és megfelelnek a valóságnak, de a gyártó felelősségét nem alapozza meg pl. a raktározási, tárolási, szállítási, felhasználási követelmények be nem tartásából adódóan keletkezett következményekért, mert ezen követelmények betartása nem tartozik jogi értelemben a gyártó hatáskörébe. A termék eredeti céljától eltérő módon és az előírásoktól eltérő felhasználásból adódó károkért a gyártó nem felelős. A technikai adatlap információinak célja, hogy a termék feldolgozására, tárolására és használatára vonatkozóan - jelenlegi tudásunk alapján - általános iránymutatást adjanak az egészségügyi és biztonsági körülményekhez. Minden esetben tartsa be a vonatkozó jogszabályokat és tartsa tiszteletben a harmadik személyek jogait. Fenntartjuk a jogot az adatlap elbzetes értesítés nélküli megváltoztatására.</p> <p>Javasolataival, kérdéseivel forduljon hozzánk bizalommal. Info vonal: 06 40 205 205 E-mail: info@sadolin.hu Cím: Akzo Nobel Coatings Zrt. 1134 Budapest Váci út 45/C</p>
Aktualizálva	2013 október