



KORRÓZIÓGÁTLÓ ALAPOZÓ

# KORALKYD



## I. Felhasználási terület:

Vas- és acélfelületek gazdaságos és hatékony rozsdagátló alapozófestéke kül- és beltérben. Könnyen ecsetelhető. Fontos, hogy a kiválasztott alapozó és fedőfesték azonos termékcsaládba tartozzon, mert így alkotnak együtt teljes bevonatrendszert.

**Beltérben:** A magas páratartalomnak kitett helyiségekben, mint pl: fürdőszoba vasfelületeire is ajánlott.

**Kültérben:** vas- és acélszerkezetek, kerítések alapozó festésére szolgál. Kültéri alkalmazás esetén kellő védelmet csak a teljes bevonatrendszer (lásd a táblázatban) biztosít.

## II. Extra előny:

- Hegeszthető 30-40 µm vastagságban.
- Kimagasló korróziógátló tulajdonságokkal rendelkezik, már 30-40 µm vastagságban is megfelelő védelemmel bír.
- A Durol Időjárásálló és Korróziógátló Zománccal tartósabb bevonatrendszert képez.

## III. Felhasználási útmutató:

**Új vas és acélfelület esetén:** a felületeket csiszoljuk le majd portalanítsuk és zsírtalanítsuk. A felületi hibákat tapaszoljuk kétkomponensű kittekkel. Zsírtalanítás után 2 réteg korróziógátló alapozóval kell ellátni. A rétegek közt a min. 3 óra száradási időt be kell tartani.



#### IV. Javasolt bevonatrendszer:

Felületek		Rétegrend		
		Alapozás	Közbenső réteg	Fedő réteg
Új felület	Vas és acél beltérben	Supralux Koralkyd korróziógátló alapozó	Supralux Általános Alapozó	Supralux Astralin Univerzális zománcfesték vagy Supralux Durol korróziógátló zománcfesték
	Vas és acél kültérben	2x Supralux Koralkyd korróziógátló alapozó	Supralux Általános Alapozó vagy Supralux Durol korróziógátló zománcfesték	Supralux Durol korróziógátló zománcfesték
Régi felület		Csiszolás után portalanítsuk a felületet. Az olaj- és zsírfoltokat távolítsuk el. A bevonandó felületnek tisztának, száraznak, szennyeződés- és pormentesnek kell lennie. A festendő felületet fesse le 2x Supralux Garage beton és padlófestékkel.		

#### V. Gyakorlati információk:

Sűrűség: 1,4 g/cm<sup>3</sup>

Kiszerezés: 0,25L; 0,75L; 2,5L; 20L

Színválaszték: vörös, fehér.

Felhordási módok: ecsetelés, hengerlés, szórópisztoly.

Hígítás: Supralux H-100 szintetikus hígító.

Eszközök tisztítása: Supralux H-100 szintetikus hígító.

Száradási idő: A hőmérséklet csökkenése/növekedése, és a páratartalom a száradási időre hatással van. 20 °C-on 50 % relatív páratartalom mellett:

felületszáraz: 3 óra

átvonható: 3 óra.

Kiadósság: 16 m<sup>2</sup>/l.

Filmképző anyag: alkidgyanta.

Pigment: Korróziógátló pigment- és egyéb szerves és szervetlen pigmentek.

Rétegek: 1-2 réteg.

Minőségmegőrzési idő: 60 hónap.

#### VI. Hasznos tippek:

A világos fedőfesték alá fehér színű, sötétek alá vörös színű alapozófestéket használjon.

Nagyobb felületek esetén ne ecsetelést, hanem hengerelést vagy szórást alkalmazzunk, így az alapozó visszaoldása is kisebb mértékű.