



VAS ÉS KÖNNYŰFÉM ALAPOZÓ

# TISZAKORR



## I. Felhasználási terület:

Vas-, acél-, alumínium és horganyzott acélfelületek hatékony, gyors száradású korróziógátló alapozófestéke kül- és beltérben. Tartós védelmet biztosít. Könnyen ecsetelhető. Fontos, hogy a kiválasztott alapozó és fedőfesték azonos termékcsaládba tartozzon, mert így alkotnak együtt teljes bevonatrendszerrel.

**Beltérben:** PVC felületekre.

**Kültérben:** erős időjárási körülményeknek kitett felületekre a leghosszabban tartó védelem elérésére, Supralux Orkán zománccal.

## II. Extra előny:

- Alumínium és horganyzott felületeken (nem fémes alapokon) kiváló tapadással bír.
- Tartós bevonatot képez az Orkán csatorna és fémfestékekkel.

## III. Felhasználási útmutató:

A terméket festés előtt jól keverje át.

Hígítás: csak szükség esetén Supralux H-300 aromás hígítóval.

Világos színű Supralux Orkán zománccal történő átvonás esetén a törtfehér színű Tiszakorr alapozót kell használni.



#### IV. Javasolt bevonatrendszer:

Felületek		Rétegrend		
		Alapozás	Közbenső réteg	Fedő réteg
Új felület	Vas és acél beltérben	1-2x Supralux Tizsakorr vas és könnyűfém alapozó	Supralux Orkán csatorna és fémfesték	Supralux Orkán csatorna és fémfesték
	Vas és acél kültérben	2x Supralux Tizsakorr vas és könnyűfém alapozó	Supralux Orkán csatorna és fémfesték	Supralux Orkán csatorna és fémfesték
Régi felület:		A régi felületet hordképessé kell tenni. A nem takaró, máló, pergő részeket el kell távolítani. Portalanítani, majd a fent említett felületnek megfelelően átfesteni.		

#### V. Gyakorlati információk:

Kiszerezés: 0,75L; 2,5L; 5L (vörös)

Színválaszték: törtfehér, vörös.

Felhordási módok: ecsetelés, hengerlés, szórópisztoly.

Hígítás: Supralux H-300 aromás hígító.

Eszközök tisztítása: Supralux H-300 aromás hígító.

Száradási idő: A hőmérséklet csökkenése/ növekedése, és a páratartalom a száradási időre hatással van. 20 °C-on 50 % relatív páratartalom mellett

Felületszáraz: 4 óra

Átvonható: 8 óra (Supralux Orkán csatorán és fémfestékekkel)

Átvonható önmagával: 2 óra.

Kiadósság: 8-12 m<sup>2</sup>/l.

Rétegek: 1-2 réteg.

Minőségmegőrzési idő: 60 hónap.

#### VI. Hasznos tippek:

Nagyobb felületek esetén ne ecsetelést, hanem hengerelést, szórást alkalmazzunk, így az alapozó víz-szaoldása is kisebb mértékű.

Az új horganyzás esetén csak akkor lesz megfelelő a termék tapadása, ha a felületet előtte sósavas kezelésnek vetjük alá.