

SADOLIN CLASSIC Aqua

vizes bázisú vékonylazúr

Kültéri felhasználásra



Termékleírás és alkalmazás	<p>Balance Technology: egyesíti a vizes és oldószeres termékek előnyét; extra hosszú nyitott idő (sokáig eldolgozható), de gyors száradás és kiemelkedő tartósság. Kültéri vizes bázisú, gyorsan száradó selyemfényű vékonyrétegű impregnáló lazúr. Mélyen beszívódik a fába, ezáltal tökéletesen kiemeli a fa természetes erezetét. Natúr és korábban impregnált fafelületek bevonására. Vízlepergető, UV álló bevonatot képez, ezáltal véd a nedvesség és az időjárás hatásai ellen. Akár 7 év védelmet biztosít az időjárás okozta igénybevétellel szemben (Sadolin Base Plus HP alapozó és 3 réteg Sadolin Classic Aqua előírás szerű használata esetén). Száradás után szagtalan. A későbbi színreklamációk elkerülése érdekében használat előtt minden esetben végezzen próbafestést. A végleges színt a száradás és a javasolt rétegszám után éri el. Kizárólag kültéri felhasználásra! A nem mérettartó faszerkezetek javasolt bevonata. Alkalmazható felületek: ajtó, ablak, zsalugáter, homlokzati borítás, oromdeszka, erkélykorlát, fakerítés. Nem alkalmazható: festett vagy lakkozott fa, parketta, padló felületekre.</p>
Termékjellemzők	<p>Extra hosszú nyitott idő következtében sokáig eldolgozható, könnyen ecsetelhető. A színes változatok védik a fát a nap UV sugárzása ellen. 90 perc alatt esőálló bevonatot kapunk. Mélyen beszívódik a farostok közé. Vízlepergető, víztaszító hatású. 2in1. (Normál igénybevételnél nem szükséges alapozót használni.)</p>
Színválaszték	<p>Színtelen és készre kevert színek. A színek egymással keverhetők, a keverék legfeljebb 30% színtelen Sadolin ClassicAqua-t tartalmazhat. A színtelen változatot önmagában kültérre ne használjunk! Az aktuális színválasztékról a www.sadolin.hu weboldal és egyéb szóróanyagok adnak információt.</p>
Kiszerezés	<p>0,75L; 2,5L ;</p>
Felhordási mód	<p>Ecset, henger</p>
Minőségmegőrzési idő	<p>24 hónap +8 és +30°C között. Fagytól és hőtől óvjuk!</p>
Száradási idő	<p>Száradási idő: 23°C/50% relatív páratartalom mellett: 20 perc, átfesthető: 2 óra múlva. A fa porozitásától, a hőmérséklettől és a légnedvességtől függően. Alacsony hőmérsékleten vagy magas páratartalom mellett a szárítási idő meghosszabbodhat. Megjegyzés: Az átvonhatósági idő függ a fa fajtájától és a festési körülményektől. Puhafa felületeken az anyag könnyebben beszívódik és a bevonat gyorsabban szárad. Keményfa felületeken a száradási folyamat hosszabb ideig tarthat.</p>
Bevonat tulajdonságai	<p>Mélyen beszívódik a fa felületébe, vékony bevonatot képez a fa felületén így a fa mozgása során a bevonat rugalmas marad, nem válik le, nem repedezik meg. A mély beszívódásnak köszönhetően intenzíven rajzolja ki a fa erezetét.</p>
Kiadósság	<p>Gyalult fánál 12-15 m²/l, fűrészelt fánál 6-8 m²/l rétegenként, függ a felület minőségétől és a felhordás módjától.</p>
Hígítás	<p>Felhasználásra kész, hígítani nem szükséges, szükség esetén max 5% vízzel hígítható.</p>
Használati útmutató	<p>FELÜLETELŐKÉSZÍTÉS: A festetlen, új fa légszáraz, tiszta legyen. A gyantakiválásokat H-400 Észter hígítóval kell lemosni. A degradálódott, szürke fafelületet le kell csiszolni.</p>

	<p>ALAPOZÁS: Sadolin Base HP impregnálószerrel telítésig alapozni. Alapozás után 2 óra elteltével ecsettel hordjuk fel 2-3 rétegben. Alapozó nélkül 3 réteg szükséges.</p> <p>A bevonat karbantartása: a jól tapadó, ép, repedezésmentes lazúr bevonatot 1-2 réteg Sadolin Classic Aqua vizes bázisú vékonylazúrral átfestjük. Ne használjuk 8 °C alatt és 30 °C felett; nem kellően száraz fára (18 % nedvességtartalom felett); festett vagy lakkozott felületre.</p> <p>A festetlen, új fa száraz, tiszta, zsírmentes és egyenletesen csiszolt legyen. A gyantakiválást Supralux H-400 hígítóval kell lemosni. A fát Sadolin Base Plus HP-val alapozzuk kültérben. Elhasználódott, szürke fafelületet előzetesen le kell csiszolni és portalanítani. A repedezett, lazán tapadó bevonatot el kell távolítani, majd úgy kell eljárni, mint új felületeknél.</p> <p>Kültér: korlátozottan mérettartó faszerkezeteknél:</p> <p><i>alapozás:</i> Sadolin Base Plus HP a fafelület telítéséig</p> <p><i>Festés:</i> 1-2 x Sadolin Classic Aqua</p> <p>Kültér: nem mérettartó faszerkezeteknél:</p> <p><i>alapozás:</i> Sadolin Base Plus HP a fafelület telítéséig</p> <p><i>festés:</i> 2 x Sadolin Classic Aqua</p> <p>Kültér: mérettartó faszerkezeteknél:</p> <p><i>alapozás:</i> Sadolin Base Plus HP a fafelület telítéséig</p> <p><i>festés:</i> 1 x Sadolin Classic Aqua vékonylazúr,</p> <p><i>festés:</i> 2 x Sadolin Plus vizes bázisú vastaglazúr</p> <p>* Megfelelő, gondos kivitelezés esetén, az időjárásnak nem fokozottan kitett helyeken 7 év élettartam is elérhető, ezt követően felújító festés szükséges.</p>
Tárolás és szállítás	+8°C és +30°C között, fedett, zárt, közvetlen napfénytől és sugárzó hőtől védett helyen.
Biztonság Kiegészítő Információk	<p>Részletes információ a termék biztonsági adatlapján található</p> <p>A jelen technikai adatlapon szereplő információk csak a biztonsági követelmények alapján jellemzi a terméket, de nem jelenti és nem helyettesíti az adott termék műszaki specifikációit, ezért nem jelentenek garanciát a termék jellemzőire.</p> <p>A technikai adatlap információi jelenlegi tudásunk és a vonatkozó jogszabályok szerint pontosak és megfelelnek a valóságnak, de a gyártó felelősségét nem alapozza meg pl. a raktározási, tárolási, szállítási, felhasználási követelmények be nem tartásából adódóan keletkezett következményekért, mert ezen követelmények betartása nem tartozik jogi értelemben a gyártó hatáskörébe. A termék eredeti céljától eltérő módon és az előírásoktól eltérő felhasználásból adódó károkért a gyártó nem felelős. A technikai adatlap információinak célja, hogy a termék feldolgozására, tárolására és használatára vonatkozóan - jelenlegi tudásunk alapján - általános iránymutatást adjanak az egészségügyi és biztonsági körülményekhez.</p> <p>Minden esetben tartsa be a vonatkozó jogszabályokat és tartsa tiszteletben a harmadik személyek jogait. Fenntartjuk a jogot az adatlap előzetes értesítés nélküli megváltoztatására.</p> <p>Javaslatával, kérdéseivel forduljon hozzánk bizalommal.</p> <p>Info vonal: 06 80 205 205</p> <p>E-mail: info@sadolin.hu</p> <p>Cím: Akzo Nobel Coatings Zrt. 1134 Budapest Váci út 45/C</p>
Aktualizálva	2017. január