



VIZBÁZISÚ VÉKONYLAZÚR



FADEKOR

I. Felhasználási terület:

Természetes viasszal dúsított receptúra, amely taszítja a vizet, így megvédi a fát a nedvességtől és az időjárás káros hatásaitól.

Beltérben: Nem ajánlott.

Kültérben: Durva, csiszolatlan faszerkezetre ajánlott, nem javasolt csiszolt fára és kerti bútorokra. Természetes matt felületet ad.

II. Extra előny:

- Egyszerű festés • Természetes viasztartalom • Tixotróp, nem csepeg • Gyors száradás
- Szerkezetileg védi a fát az időjárás káros hatásaitól

III. Felhasználási útmutató:

Új felületek esetében: 1. Kezeletlen natúr fa esetén a felületet kezeljük Supralux Xylamon Vizes bázisú impregnáló alapozóval. Az előzőleg már gombamentesítővel kezelt felületek (pl.: lamellás kerítés, kerítéselemek) esetében a sókiválásokat elszíneződéseket csiszolással el kell távolítani, majd portalanítani a felületet festés előtt. 2. Kenjük fel a terméket, és ismételjük meg a folyamatot többször. 3. A terméket egyenletesen, szálirányban alkalmazzuk, újabb réteget 2-4 óra után, de legkésőbb 3 napon belül vigyünk fel. A legjobb eredményhez eléréséhez általában 2-3 réteget kell alkalmazzunk. 4. Használat előtt hagyjuk teljesen megszáradni. 5. Ecsettel való festés esetén, az tiszta vízzel kimosható.

Régi felület esetében: Az alapról távolítsuk el pergő részeket, tisztítsuk meg a szennyeződéstől, korábbi festék bevonatok-tól, majd portalanítsunk. A penésszel borított felületeket ki kell cserélni, vagy megfelelő gombaölő készítménnyel kezelni. majd úgy kell eljárni, mint új felületeknél.



IV. Javasolt bevonatrendszer:

Natúr kezeletlen, vagy megfelelően előkészített régi, nem mérettartó (pl.:kerítés), korlátozottan mérettartó (pl.: pergola) felületeket Supralux Xylamon Vizes bázisú impregnáló alapozóval kezeljük. Majd kenjük fel a terméket minimum 2 rétegben és ismételjük meg a folyamatot többször míg a kívánt eredményt el nem érjük.

V. Gyakorlati információk:

Fényesség:	matt
Színválaszték:	fenyő, antracit, mohazöld, mahagóni, teak, dió, paliszander
Felhordási módok:	ecsetelés, hengerlés.
Hígítás:	Felhasználásra kész, nem kell hígítani, szükség esetén max 5% vízzel hígítható.
Eszközök tisztítása:	langyos vízzel.
Száradási idő:	23 °C-on 50 % relatív páratartalom mellett: átfesthető: 1-2 óra múlva. A hőmérséklet csökkenése / növekedése, és a páratartalom a száradási időre hatással van.
Kiadósság:	fűrészelt fánál: 5-8 m ² /l.
Rétegek:	2-3 réteg.
Minőségmegőrzési idő:	24 hónap.

VI. Hasznos tippek:

Egyes rétegek között az előírt minimumnál még hosszabb száradási időt hagyva tartósabb bevonat érhető el.

A fa nedvességtartalma 18% alatt kell, hogy legyen.

Mire használjuk? kerítés (kerítésléceknél a бүтү zárásáról gondoskodni kell!) pergola, filagória, stb