



OLDÓSZERES VÉKONYLAZÚR

Xyladecor®



I. Felhasználási terület:

Jól beszívódó impregnálólazúr, amely kiemeli a fa természetes szépségét.

Beltérben: ajtó, ablak, korlát, aszalok, kis éjjeli szekrények. A színtelent utolsó réteggént kizárólag csak beltérben ajánljuk.

Kültérben: Elsősorban korlátozottan mérettartó és nem mérettartó faszerkezetekre, mint pl.: oromdeszkára, homlokzati borításra, erkélykorlátra, zsalugáterekre, kerítésekre, tömör fa szerkezetekre alkalmas. Különösen jól alkalmazható fűrészelt felületekre is.

II. Extra előny:

- 2:1-ben • Időjárásálló, UV álló • Vízlepergető • Könnyen felvihető • Vízlepergető hatású
- Mélyen beszívódik a fába, szerkezeti védelmet ad. • Kiemeli a fa természetes szépségét
- UV álló pigmentet képez a felületen, ezáltal véd a nedvesség és az időjárás hatásai ellen

III. Felhasználási útmutató:

Új felület esetében: A felület legyen tiszta, száraz és szennyeződésmentes. (Por, korom, penészmentes). A degradálódott, szürke fafelületet előzetesen le kell csiszolni és portalanítani, valamint Sadolin Fresh-el javasolt átkenni. A gyantakiválást Supralux H-400 hígítóval kell lemosni. Használat előtt és közben alaposan fel kell keverni. Felhordása ecsettel, jól bedörzsölve, a végső kihúzás szálirányban történjen. A színek egymással keverhetők. Több réteget felhordva a színek sötétebbek, fényesebb és tartósabb bevonatot kapunk. Utolsó réteggént nem ajánlott színtelen Supralux Xyladecor Classic-ot használni. Alapozás után 2 óra elteltével ecsettel hordjuk fel 2-3 rétegben. A rétegek felvitele között a megfelelő száradási időt várjuk ki. A későbbi színreklamációk elkerülése érdekében használat előtt minden esetben végezzon próbafestést. A végleges színt a száradás és a javasolt rétegszám után éri el. **Régi felület esetében:** A régi repedezett, lazán tapadó bevonatot el kell távolítani, majd úgy kell eljárni, mint új felületeknél.

2
in
1

KÜLTÉR

BELTÉR

UV

VÉKONY FILM-
RÉTEGET KÉPEZ

VÍZLEPERGETŐ

IV. Javasolt bevonatrendszer:

Kültérben:	Alapozó:	Közbenső réteg:	Fedő réteg:
Tartós bevonatrendszer korlátozottan mérettartó faszerkezetek esetében:	Supralux Xylamon (vizes/oldószeres) impregnálószer	Supralux Xyladecor Classic 1-2 rétegben	Supralux Xyladecor Vastaglazúr 1 rétegben
Tartós bevonatrendszer nem mérettartó faszerkezetek esetében:	Supralux Xylamon (vizes/oldószeres) impregnálószer	Supralux Xyladecor Classic 1-2 rétegben	Supralux Xyladecor Classic 1 rétegben
Tartós bevonatrendszer mérettartó faszerkezetek esetében:	Supralux Xylamon (vizes/oldószeres) impregnálószer	Supralux Xyladecor Classic 1 rétegben	Supralux Xyladecor Vastaglazúr 2 rétegben

V. Gyakorlati információk:

Kiszerelés: 0,75L; 2,5L; 5L.

Fényesség: selyemfényű.

Színválaszték: színtelen, fenyő, antik tölgy, gesztenye, vöröses mahagóni, vöröses teak, rusztikus dió, paliszander.

Felhordási módok: ecsetelés, hengerlés.

Hígítás: Felhasználásra kész, nem kell hígítani, szükség esetén max 5% H-100 szintetikus hígítóval. Eszközök tisztítása: H-100 Szintetikus hígítóval.

Száradási idő: 12-24 óra, a fa porozitásától, a hőmérséklettől és a légnedvességtől függően.

Átfesthető: 1-2 óra múlva.

Kiadósság: gyalult fánál: 10-14 m²/l., fűrészelt fánál: 7-10 m²/l.

Rétegek: 2-3 réteg.

Minőségmegőrzési idő: 5 év.

VI. Hasznos tippek:

Egyes rétegek között az előírt minimumnál még hosszabb száradási időt hagyva tartósabb bevonat érhető el.

A fa nedvességtartalma 18% alatt kell, hogy legyen.

Mire használjuk?

beltér: ajtó, ablak, korlát, aszalok, kis éjjeli szekrények.

kültér: pergolák, homlokzati borítás, erkélykorlát, kerítés (A kerítésléceknél a бүтү zárásáról gondoskodni kell!), tömör fa szerkezetekre alkalmas. Járófelületre nem alkalmas!