

MŰSZAKI ADATLAP

SADOLIN CLASSIC

selyemfényű vékonylazúr



Mélyen beszívódik a fába



Vízlepergető hatású



Véd az időjárás káros hatásaitól



TERMÉKINFOMRÁCIÓ

Felhasználási terület	<p>Alkidgyanta bázisú, kültéri, oldószeres, selyemfényű vékonyrétegű impregnáló lazúr. Mélyen beszívódik a fába, ezáltal tökéletesen kiemeli a fa természetes erezetét. Natúr és korábban impregnált fafelületek bevonására. Vízlepergető, UV álló filmet képez a fa felületén, ezáltal véd a nedvesség és az időjárás hatásai ellen. Száradás után szagtalan.</p> <p>A nem mérettartó és korlátozottan mérettartó faszerkezetek javasolt bevonata. Alkalmazható felületek: ajtó, ablak, faház, pergola, ereszdeszka, zsalugáter, homlokzati borítás, oromdeszka, erkélykorlát, fakerítés. Nem alkalmazható: festett vagy lakkozott fa, parketta, padló felületekre.</p> <p>Alábbi fafajtákra javasolt: akác, bükk, ében, fenyő, teak, tölgy.</p>
Kiszerelések	0,75 L; 2,5 L
Termékjellemzők	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Mélyen beszívódik a farostok közé, impregnálja a fát: Mélyen beszívódik a fa felületébe, vékony bevonatot képez a fa felületén így a fa mozgása során a bevonat rugalmas marad, nem válik le, nem repedezik meg. A mély beszívódásnak köszönhetően intenzíven rajzolja ki a fa erezetét. ✓ Vízlepergető filmréteget képez a fa felületén. ✓ Pigmenttartalma révén védi a fát az UV -sugarak károsító hatása ellen. ✓ Időjárásálló.

MŰSZAKI ADATOK

MŰSZAKI ADATLAP

SADOLIN CLASSIC


selyemfényű vékonylazúr

Fényesség	selyemfényű
VOC	EU határérték a termékre: (kat.: A/e-OB 400 g/Liter (2010). A termék legfeljebb 400 g/Liter VOC-t tartalmaz.
Színválaszték	<p>Színtelen és készre kevert színek. A színek egymással keverhetők, a keverék legfeljebb 30% színtelen Sadolin Classic-ot tartalmazhat. A színtelen változatot önmagában kültérre ne használjunk!</p> <p>A későbbi színreklamációk elkerülése érdekében használat előtt minden esetben végezzen próbafestést. A végleges színt a száradás és a javasolt rétegszám után éri el.</p>
Kiszerelés	0,75L; 2,5L; 5L
Száradási idő	<p>Egy réteg 20°C hőmérsékleten, 65%-os relatív páratartalom mellett, jól szellőző helyiségben a fa porózításáról, hőmérséklettől és légnedvességtől függően:</p> <p>Átfesthető önmagával: 12-24 óra</p> <p>A hőmérséklet csökkenése és/vagy a relatív páratartalom növekedése megnövelheti a száradási időt.</p> <p>Megjegyzés: Az átvonhatósági idő függ a fa fajtájától és a festési körülményektől. Puhafa felületeken az anyag könnyebben beszívódik és a bevonat gyorsabban szárad. Keményfa felületeken a száradási folyamat hosszabb ideig tarthat.</p> <p>A festéket ne hordja fel erősen párás időben, vagy ha eső várható.</p>
Kiadósság	<p>Gyalult fánál 12-14 m²/liter</p> <p>Fűrészelt fánál 7-10 m²/liter rétegenként, függ a felület minőségétől és a felhordás módjától.</p>
Rétegek száma	2 -3 réteg
Felhordási mód	Ecsettel vagy hengerrel.
Hígítás	A termék használatra kész. Hígítást nem igényel.
Eszközök tisztítása	H-100 szintetikus hígító
Minőségmegőrzési idő	A termék csomagolásán található. (hónap, év)
ALKALMAZÁS	
Termék előkészítés:	Felhasználás előtt alaposan keverje át. Használat előtt tárolja a terméket szobahőmérsékleten legalább két órán keresztül.

MŰSZAKI ADATLAP

SADOLIN CLASSIC

selyemfényű vékonylazúr


Előkészítés, festés	<p>FELÜLETELŐKÉSZÍTÉS: A festetlen, új fa legyen légszáraz, tiszta és zsírmentes. A gyantakiválásokat Supralux H-400 Észter hígítóval kell lemosni. Új felület: gyalult felület esetén a felületet mindenképpen meg kell csiszolni. A degradálódott, szürke fafelületet le kell csiszolni.</p> <p>ALAPOZÁS: A tartós védelem eléréséhez javasoljuk az előkészített fafelületet Sadolin Base impregnálószerrel telítésig alapozni, majd 24 óráig száradni hagyni. Festett felület esetén csak a bevonathiányos részt kell Sadolin Base-zel újra alapozni.</p> <p>A repedezett, lazán tapadó bevonatot el kell távolítani, majd úgy kell eljárni, mint új felületnél.</p> <p>Felhasználás előtt egybefüggően távolítsuk el a Sadolin Classic festék felületéről az esetleges bőrréteget és az anyagot alaposan keverjük fel. A festéket használat közben is időnként alaposan keverjük át. Ecsettel hordjuk fel, szálirányban, majd alaposan oszlassuk szét</p> <p>VÉDELEM: A Sadolin Classic vékonylazúrt alapozás után 2-3 rétegben hordjuk fel, az egyes rétegek között 24 óra száradást biztosítva.</p> <p>Javasolt bevonatrendszer:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kültéri fa: Beeresztés, alapozás: Sadolin Base Impregnálószer: a fafelület telítéséig - Festés: 2-3 x Sadolin Classic Vékonylazúr, <p>Kerítések esetén a бүтү zárásról, (a бүтү kezeléséről) gondoskodni kell.</p> <p>Megfelelő, gondos kivitelezés esetén, az időjárásnak nem fokozottan kitett helyeken 7 év élettartam is elérhető, ezt követően felújító festés szükséges.</p> <p>Ne használjuk 5°C alatt, tűző napsütésben, nem kellően száraz fára (18% nedvességtartalom felett) festett vagy lakkozott fára, parkettára, padlóra. Szórással ne vigyük fel.</p>
A festett felület tisztítása	A takarítás egy nedves kendővel.
Eszközök tisztítása, csomagolóedényzet	<p>H-100 szintetikus hígító.</p> <p>Festés során a szerszámokból a lehető legtöbb festéket fel kell használni. Csak a teljesen kiürült és kitisztított csomagolóedény hasznosítható újra. A kiürült csomagolóedény élelmiszerek tárolására nem alkalmas.</p>
Tárolás és szállítás	A még fel nem használt vagy megmaradt festéket tárolja hőtől és közvetlen napfénytől védve az eredeti, jól lezárt csomagolásban +5°C és +25°C között.
Környezetvédelem	<div data-bbox="555 1832 794 1930">  </div> <p>A maradék festéket tartsa jól szellőző helyen, védje a fagytól és az erős napsütéstől. A festéket ne öntse a lefolyóba, vagy természetes vizekbe.</p>

MŰSZAKI ADATLAP

SADOLIN CLASSIC

selyemfényű vékonylazúr

	Ha befejezte a festést, a szerszámokban maradt festéket újságpapírral itassa fel. A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: valamennyi helyi, nemzeti, és nemzetközi szabályozás szerint.
Kiegészítő információ	A technikai adatlap információi jelenlegi tudásunk és a vonatkozó jogszabályok szerint pontosak és megfelelnek a valóságnak, de a gyártó felelősségét nem alapozza meg pl. a raktározási, tárolási, szállítási, felhasználási követelmények be nem tartásából adódóan keletkezett következményekért, mert ezen követelmények betartása nem tartozik jogi értelemben a gyártó hatáskörébe. A termék eredeti céljától eltérő módon és az előírásoktól eltérő felhasználásból adódó károkért a gyártó nem felelős. A technikai adatlap információnak célja, hogy a termék feldolgozására, tárolására és használatára vonatkozóan - jelenlegi tudásunk alapján - általános iránymutatást adjanak. Minden esetben tartsa be a vonatkozó jogszabályokat és tartsa tiszteletben a harmadik személyek jogait. Fenntartjuk a jogot az adatlap előzetes értesítés nélküli megváltoztatására.
Építési termék tájékoztató	<p>Az AkzoNobel Coating Zrt. 1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6. 1. torony 5. emelet által forgalmazott Sadolin Classic vékonylazúr termék az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 305/2011/EU RENDELETE (2011. március 9.) (EGT-vonatkozású szöveg) 2. Cikk 1. pontja értelmében nem minősül építési terméknek</p> <p>E rendelet alkalmazásában:</p> <p>1. „építési termék”: bármely olyan termék vagy készlet, amelyet azért állítottak elő és hoztak forgalomba, hogy építményekbe vagy építmények részeibe állandó jelleggel beépítsék, és amelynek teljesítménye befolyásolja az építménynek az építményekkel kapcsolatos alapvető követelmények tekintetében nyújtott teljesítményét.</p> <p>Az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet a fogalom-meghatározás során visszautal a 305/2011/EU RENDELET szabályaira. Ezen meghatározás alapján az Akzo Nobel Coatings Zrt. által forgalmazott termékek nem tartoznak a 305/2011/EU RENDELETE hatálya alá.</p> <p>Termékeink munkavédelmi és környezetvédelmi jellemzőit a termék Biztonsági adatlapja tartalmazza, mely elérhető és letölthető a https://shop.akzonobel.hu/safety-documents honlapon, a felhasználási módjáról, műszaki paramétereikről pedig a termék címkéjén vagy a Műszaki adatlapon találhat információkat. (Nyilatkozat a mellékletben).</p>
Kapcsolat	Forgalmazó: AkzoNobel Coatings Zrt. Cím: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. 1. ép. V. em Info vonal: 06 80 200 505
Frissítés dátuma:	2023.07.01.



MŰSZAKI ADATLAP

SADOLIN CLASSIC

selyemfényű vékonylazúr

Melléklet: Nyilatkozat

NYILATKOZAT

1. A termék megnevezése: **Sadolin Classic vékonylazúr**
2. A gyártás azonosító adatai: **A termék címkéjén jelölve.**
3. A termék rendeltetése, felhasználási területei: Alkidgyanta bázisú, kültéri, oldószeres, selyemfényű vékonyrétegű impregnálóazúr.
4. A forgalmazó neve, értesítési címe:

Akzo Nobel Coatings Zrt.
1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. 1. ép. V. em.
Tel: 06 80 200-505

5. A forgalmazó képviselőjének neve és értesítési címe, akihez bővebb felvilágosításért fordulhat:

Bernáth Roland
Alkalmazástechnikus
06 30 968-0704
roland.bernath@akzonobel.com

6. A Forgalmazó a termék műszaki adatait, felhasználási javaslatokat és iránymutatásokat a termék címkéjén és MŰSZAKI ADATLAPJÁN, valamint a 2015/830 EU rendelet szerint készült és a shop.akzonobel.hu honlapon közzétett BIZTONSÁGI ADATLAPON teszi közzé, ezen közzétett műszaki jellemzőkkel és műszaki adatokkal rendelkezik a forgalomba hozott termék.

Budapest, 2023. július 1.

AkzoNobel Coatings Zrt. képviseletében:

Szűcs Gergely
vezérigazgató

Szűcs Anikó
specialty category manager