

Hammerite közvetlenül a rozsdára fémfesték

Speciális összetétel a rozsdás fém festésére



Termékleírás és alkalmazás	<p>A Hammerite speciális összetételének köszönhetően megakadályozza a már meglévő, jól tapadó rozsdá elterjedését, és korróziógátló pigmentjei különlegesen tartós védelmet biztosítanak a festett felületnek, vízlepergető tulajdonsága révén még jobban védi a bevont felületet.</p> <p>A legtöbb fémfestéktől eltérően, a Hammerite használatakor nincs szükség alapozóra, közbenső rétegre, hígításra, elég már 2 réteg felvitele és 8 évig nincs szükség további védelemre.</p> <p>A festendő felületet nem szükséges fémtisztára csiszolni, elég csak a pergő rozsdát eltávolítani, és már kezdődhet is a festés!</p> <p>A Hammerite használata rendkívül egyszerű, mert gyorsan szárad és nem csöpög le, így szép, sima, megfolyásmentes felületet ad, egyúttal pedig hatékonyan véd az időjárás viszontagságai ellen.</p>
Termékjellemzők	<p>Akár 8 év védelem!</p> <ul style="list-style-type: none"> • Közvetlenül a rozsdára felvihető! • Felvihető a meglévő Hammerite bevonatra! • Nincs szükség alapozóra, közbenső rétegre, hígításra! • Nagyfokú ellenálló képesség az időjárás viszontagságaival szemben! • Széles színválaszték!
Színválaszték	<p>A Hammerite többféle színben kapható attól függően, hogy kalapáclakk felületű, magasfényű, selyemfényű, esetleg rusztikus vagy homokszórt felületű hatást szeretne elérni.</p> <p>Az aktuális színválasztékról az aktuális árlista, a www.hammerite.hu weboldal és egyéb szóróanyagok adnak információt.</p>
Kiszerezés	<p>Fényes: 0,25L, 0,75L, 2,5L Kalapáclakk: 0,25L, 0,75L, 2,5L Selyemfényű: 0,25L, 0,75L Homokszórt: 0,75L</p>
Felhordási mód	<p>Ecsetelés, hengerlés, megfelelő berendezéssel szórható. Kalapáclakk szórása esetén kérjük vegye figyelembe, hogy festék szilikontartalma miatt a szóróberendezést más festékek felhordására már nem javasoljuk.</p>
Minőségmegőrzési idő	<p>A lejárati idő és a gyártási szám a csomagoláson található.</p>
Névleges összetétel	<p>Pigmentek, korróziógátló pigmentek Kötőanyagok Oldószer</p>
Sűrűség, g/cm ³	<p>Kb. 1g/cm³</p>
Száradási idő	<p>A rétegek festése között hagyjon 6 óra száradási időt. Porszár 2 óra múltán.</p>
Bevonat tulajdonságai	<p>Fényes, Selyemfényű, Kalapáclakk hatás és Homokszórt. Kiváló vízálló, vízlepergető, tapadó és kiváló ütészállósággal rendelkező felületet ad. Megnövelt korrózióvédelem</p>
Kiadósság	<p>8 m²/L</p>
Hígítás	<p>Nem szükséges hígítani. Két vastag réteget vigyen fel, és jól dolgozza el a festéket. Ha mégis hígítani szeretné, a Hammerite Ecsettisztító – Hígítóval tegye de az Ecsettisztító-Hígítót csak festékszórós festés esetén szabad a Hammerite festék hígítására használni.</p>
Használati útmutató	<p>Felületelőkészítés, felhordás: A felület legyen tiszta, száraz és zsírmentes, csiszolással érdesítse meg a sima felületeket. A hőmérséklet legyen +5 °C felett. Távolítsa el a pergő rozsdát és a régi, pattogzó festéket, szappanos vízzel mossa le a felületet. Öblítse le tiszta vízzel és hagyja megszáradni. Nagy igénybevételnek kitett vas felületen használjon Hammerite Rozsdagátló alapozót. Cink, alumínium, réz és horganyzott felületeken alkalmazzon Hammerite Special Metals Primer alapozót. Régi festékre, vagy más gyártó alapozó festékével előkészített felületre való festés előtt végezzen próbafestést. Ha nemkívánatos reakciót lát, távolítsa el a régi festéket.</p>

	<p>Alkalmazás: Nem szükséges hígítani. Két vastag réteget vigyen fel, és jól dolgozza el a festéket.</p> <p>Javasolt rétegvastagság: 70 mikron / réteg Ügyeljen a sarkok és élek alapos bevonására!</p> <p>Használat után az ecsetből távolítsa el a festéket Hammerite Ecsettisztító és Hígító segítségével. A festéket ne öntse a lefolyóba vagy természetes vizekbe. A maradék Hammerite fémpfestéket tartsa száraz, jól szellőző helyen, védje a fagytól és az erős napsütéstől.</p>
Tárolás és szállítás	+5°C és +30°C között, fedett, zárt, közvetlen napfénytől és sugárzó hőtől védett helyen.
Biztonság	<p>FIGYELMEZTETÉS:</p> <p>Veszélyes komponens: nafta (ásványolaj, hidrogénezett nehéz és könnyű) 20-50 % R10 Kevésbé tűzveszélyes • R66 Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja • R52/53 Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat • R67 Gőzök álmoságot vagy szédülést okozhatnak • S2 Gyermekek kezébe nem kerülhet • S24/25 Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást • S 29 Csatornába engedni nem szabad • S46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/ csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni • S51 Csak jól szellőztetett helyen használható. A keverék túlérzékenységet okozó anyagot: 2-butanonoxim tartalmaz! Túlérzékeny személyeknél allergiás reakciót válthat ki! EU határérték erre a termékre (A/i-OB) 500 g/l (2010). Ez a termék legfeljebb 499 g/l VOC-t tartalmaz. Csak a teljesen kiürült és kitisztított csomagoló edény használható újra. A termék maradékát és a termék maradékával szennyezett csomagolóedényt a kijelölt gyűjtőhelyre kell vinni.</p> <p>Tűzveszélyességi fokozat: II. Tűz- és robbanásveszélyes! ADR: - Veszélyes készítmény bejelentés száma: OKBI/727/2010 Részletes információ a termék biztonsági adatlapján található.</p>
Kiegészítő Információk	<p>A jelen technikai adatlapon szereplő információk csak a biztonsági követelmények alapján jellemzi a terméket, de nem jelenti és nem helyettesíti az adott termék műszaki specifikációit, ezért nem jelentenek garanciát a termék jellemzőire. A technikai adatlap információi jelenlegi tudásunk és a vonatkozó jogszabályok szerint pontosak és megfelelnek a valóságnak, de a gyártó felelősségét nem alapozza meg pl. a raktározási, tárolási, szállítási, felhasználási követelmények be nem tartásából adódóan keletkezett következményekért, mert ezen követelmények betartása nem tartozik jogi értelemben a gyártó hatáskörébe. A termék eredeti céljától eltérő módon és az előírásoktól eltérő felhasználásból adódó károkért a gyártó nem felelős. A technikai adatlap információinak célja, hogy a termék feldolgozására, tárolására és használatára vonatkozóan - jelenlegi tudásunk alapján - általános iránymutatást adjanak az egészségügyi és biztonsági körülményekhez. Minden esetben tartsa be a vonatkozó jogszabályokat és tartsa tiszteletben a harmadik személyek jogait. Fenntartjuk a jogot az adatlap előzetes értesítés nélküli megváltoztatására.</p> <p>Javaslatával, kérdéseivel forduljon hozzánk bizalommal. Info vonal: 06 40 200 505 Cím: Akzo Nobel Coatings Zrt. 1134 Budapest Váci út 45C</p>
Aktualizálva	2013 október