

# SADOLIN CLASSIC HP

biocid tartalmú vékonylazúr

selyemfényű

Kültéri felhasználásra



<b>Termékleírás és alkalmazás</b>	<p>Alkidgyanta bázisú, kültéri, oldószeres, biocid tartalmú selyemfényű vékonyrétegű impregnálólazúr. Mélyen beszívódik a fába, ezáltal tökéletesen kiemeli a fa természetes erezetét. Natúr és korábban impregnált fafelületek bevonására. Vízlepergető, UV álló filmet képez a fa felületén, ezáltal véd a nedvesség és az időjárás hatásai ellen. Száradás után szagtalan.</p> <p>Kizárólag kültéri felhasználásra! A nem mérettartó faszerkezetek javasolt bevonata. Alkalmazható felületek: ajtó, ablak, zsalugáter, homlokzati borítás, oromdeszka, erkélykorlát, fakerítés. Nem alkalmazható: festett vagy lakkozott fa, parketta, padló felületekre.</p>
<b>Termékjellemzők</b>	Védelmet nyújt a kék gombák ellen. Könnyen ecsetelhető. A színes változatok védik a fát a nap UV sugárzása ellen. Mélyen beszívódik a farostok közé, impregnálja a fát. Vízlepergető, víztaszító hatású. 3in1: biocid tartalma révén alapozás nélkül is felhordható, de a tartós védelem érdekében javasolt alapozó használata.
<b>Színválaszték</b>	Színtelen és készre kevert színek. A színek egymással keverhetőek, a keverék legfeljebb 30% színtelen Sadolin Classic-ot tartalmazhat. A színtelen változatot önmagában kültérre ne használjunk! Az aktuális színválasztékról a <a href="http://www.sadolin.hu">www.sadolin.hu</a> weboldal és egyéb szóróanyagok adnak információt.
<b>Kiszerezés</b>	0,75L; 2,5L ; 5L
<b>Felhordási mód</b>	Ecset, henger
<b>Minőségmegőrzési idő</b>	60 hónap az MSZ 13910 szerint +5 és +25°C között. A lejáratási idő és a gyártási szám a csomagoláson található. Fagytól és hőtől óvjuk!
<b>Névleges összetétel</b>	Pigmentek Kötőanyagok Oldószer Biocid
<b>Sűrűség, g/cm<sup>3</sup></b>	0,91 g/cm <sup>3</sup>
<b>Száradási idő</b>	Száradási idő: 20°C/65% relatív páratartalom mellett: 12-24 óra múlva, a fa porozitásától, a hőmérséklettől és a légnedvességtől függően. Alacsony hőmérsékleten vagy magas páratartalom mellett a szárítási idő meghosszabbodhat. Megjegyzés: Az átvonhatósági idő függ a fa fajtájától és a festési körülményektől. Puhafa felületeken az anyag könnyebben beszívódik és a bevonat gyorsabban szárad. Keményfa felületeken a száradási folyamat hosszabb ideig tarthat.
<b>Bevonat tulajdonságai</b>	Mélyen beszívódik a fa felületébe, vékony bevonatot képez a fa felületén így a fa mozgása során a bevonat rugalmas marad, nem válik le, nem repedezik meg. A mély beszívódásnak köszönhetően intenzíven rajzolja ki a fa erezetét.
<b>Kiadósság</b>	Gyalult fánál 12-14 m <sup>2</sup> /l, fűrészelt fánál 7-10 m <sup>2</sup> /l rétegenként, függ a felület minőségétől és a felhordás módjától.
<b>Hígítás</b>	Felhasználásra kész, hígítani nem szükséges.
<b>Használati útmutató</b>	FELÜLETELŐKÉSZÍTÉS: A festetlen, új fa légszáraz, tiszta legyen. A gyantakiválásokat Supralux H-400 Észter hígítóval kell lemosni. A degradálódott, szürke fafelületet le kell csiszolni.

	<p>ALAPOZÁS: A termék önmagában, alapozás nélkül is használható, de a tartós védelem eléréséhez javasoljuk az előkészített fafelületet Sadolin Base impregnálószerrel telítésig alapozni, majd 24 óráig száradni hagyni.</p> <p>VÉDELEM: A Sadolin Classic HP vékonylazúrt önmagában 3 rétegben, vagy alapozás után 2-3 rétegben hordjuk fel, az egyes rétegek között 24 óra száradást biztosítva. Ne használjuk festett vagy lakkozott fára, parkettára, padlóra. Felhasználás előtt egybefüggően távolítsuk el a festék felületéről az esetleges bőrréteget és az anyagot alaposan keverjük fel. Ecsettel hordjuk fel, szál irányban, majd alaposan oszlassuk szét.</p> <p>Javasolt bevonatrendszerek:</p> <p>Kültéri fa*</p> <p><i>Beeresztés, alapozás:</i> Sadolin Base Impregnálószer: a fafelület telítéséig</p> <p><i>Festés:</i> 2-3 x Sadolin Classic HP Vékonylazúr, vagy</p> <p>Beeresztés és festés: 3 x Sadolin Classic HP</p> <p>* Megfelelő, gondos kivitelezés esetén, az időjárásnak nem fokozottan kitett helyeken 6-7 év élettartam is elérhető, ezt követően felújító festés szükséges.</p>
Tárolás és szállítás	+5°C és +25°C között, fedett, zárt, közvetlen napfénytől és sugárzó hőtől védett helyen.
Biztonság	Részletes információ a termék biztonsági adatlapján található
Kiegészítő Információk	<p>A jelen technikai adatlapon szereplő információk csak a biztonsági követelmények alapján jellemzi a terméket, de nem jelenti és nem helyettesíti az adott termék műszaki specifikációit, ezért nem jelentenek garanciát a termék jellemzőire.</p> <p>A technikai adatlap információi jelenlegi tudásunk és a vonatkozó jogszabályok szerint pontosak és megfelelnek a valóságnak, de a gyártó felelősségét nem alapozza meg pl. a raktározási, tárolási, szállítási, felhasználási követelmények be nem tartásából adódóan keletkezett következményekért, mert ezen követelmények betartása nem tartozik jogi értelemben a gyártó hatáskörébe. A termék eredeti céljától eltérő módon és az előírásoktól eltérő felhasználásból adódó károkért a gyártó nem felelős. A technikai adatlap információinak célja, hogy a termék feldolgozására, tárolására és használatára vonatkozóan - jelenlegi tudásunk alapján - általános iránymutatást adjanak az egészségügyi és biztonsági körülményekhez. Minden esetben tartsa be a vonatkozó jogszabályokat és tartsa tiszteletben a harmadik személyek jogait. Fenntartjuk a jogot az adatlap előzetes értesítés nélküli megváltoztatására. Biocid engedély száma: HU-2012-MA-08-00016-0000 OTH:KEF-2719/2012. Javaslaival, kérdéseivel forduljon hozzánk bizalommal.</p> <p>Info vonal: 06 40 205 205  E-mail: info@sadolin.hu  Cím: Akzo Nobel Coatings Zrt.  1134 Budapest Váci út 45C</p>
Aktualizálva	2015 október