

# SADOLIN Extreme

Extra tartós lazúr



<b>Termékleírás</b>	Kültéri vízbázisú, gyorsan száradó selyemfényű lazúr. Natúr és korábban impregnált fafelületek bevonására és tartós védelmére.
<b>A termék extra előnyei</b>	<i>StayClean® Technology:</i> Öntisztuló bevonat. A StayClean® technológiával kezelt felületről a vízcseppek (pl.: eső) hidrofil hatás révén legördülnek, magukkal sodorva a felületre rakódó környezeti szennyeződések (kosz, por), amelyek így nem tudnak megtapadni a bevonaton. Az aktív részecskék segítségével öntisztuló felület, így amellet, hogy tisztább és esztétikusabb, minden eddiginél tartósabb és ellenállóbb fafelületet eredményez. <i>Balance Technology:</i> egyesíti a vizes és oldószeres termékek előnyét; extra hosszú nyitott idő (sokáig eldolgozható), de gyors száradás és kiemelkedő tartósság.
<b>Termékjellemzők</b>	Öntisztuló bevonat. Véd a biokorrózió ellen. Vízlepergető, UV álló bevonatot képez, ezáltal véd a nedvesség és az időjárás hatásai ellen. Akár 10 év védelmet biztosít az időjárás okozta igénybevétellel szemben (Sadolin Base Plus alapozó és 3 réteg Sadolin Extreme előírás szerű használata esetén). Száradás után szagtalan. A későbbi színreklamációk elkerülése érdekében használat előtt minden esetben végezzen próbafestést. A végleges színt a száradás és a javasolt rétegszám után éri el. Kizárólag kültéri felhasználásra ajánljuk!
<b>Bevonat tulajdonságai</b>	Extra hosszú nyitott idő következtében sokáig eldolgozható, könnyen ecsetelhető. Védi a fát a nap UV sugárzása ellen. Felhordás után maximum 2 óra múlva esőálló bevonatot képez.
<b>Alkalmazási terület</b>	Mérettartó faszerkezetek javasolt bevonata. Alkalmazható felületek: ajtó, ablak, zsalugáter, homlokzati borítás, oromdeszka, erkélykorlát. Nem alkalmazható: festett vagy lakkozott fa, parketta, padló felületekre.
<b>Fényesség</b>	selyemfényű.
<b>Sűrűség</b>	kb. 1,06 kg/l.
<b>Szárazanyag-tartalom</b>	kb. 34 tömeg% = kb. 30 térfogat%
<b>VOC EU határérték</b>	Az EU határérték erre a termékre (A/e -VN): 130 g/l (2010). Ez a termék max. 80 g/l VOC-t tartalmaz.
<b>Színválaszték</b>	Színtelen, készre kevert színek, és színkeveréssel elérhető színek. A színek egymással keverhetőek. Az aktuális színválasztékról a <a href="http://www.sadolin.hu">www.sadolin.hu</a> weboldal és egyéb szóróanyagok adnak információt. A rétegvastagság, illetve a fa fajtája befolyásolhatja a színárnyalatot. Használat előtt végezzen próbafestést!
<b>Kiszerezés</b>	0,7 L; 2,5 L.
<b>Felhordási mód</b>	Ecset, henger.
<b>Minőségmegőrzési idő</b>	48 hónap +8 és +30 °C között. Fagytól és hőtől óvjuk!

<b>Száradási idő</b>	Száradási idő: 23 °C/50 % relatív páratartalom mellett: 20 perc a fa porozitásától, a hőmérséklettől és a légnedvességtől függően. Alacsony hőmérsékleten vagy magas páratartalom mellett a szárítási idő meghosszabbodhat. Megjegyzés: Az átvonhatósági idő függ a fa fajtájától és a festési körülményektől. Puhafa felületeken az anyag könnyebben beszívódik és a bevonat gyorsabban szárad. Keményfa felületeken a száradási folyamat hosszabb ideig tarthat.
<b>Kiadósság</b>	13 m <sup>2</sup> /l rétegenként, függ a felület minőségétől és a felhordás módjától.
<b>Hígítás</b>	Felhasználásra kész, hígítani nem szükséges, szükség esetén max. 5 % vízzel hígítható.
<b>Használati útmutató</b>	<p><b>FELÜLETELŐKÉSZÍTÉS:</b> A festetlen, új fa légszáraz, tiszta legyen. A gyantakiválásokat H-400 Észter hígítóval kell lemosni. A degradálódott, szürke fafelületet le kell csiszolni vagy Sadolin Fresh-el felújítani. Az esetleges lyukakat, repedéseket Sadolin Folyékony Fával tapaszolni.</p> <p><b>ALAPOZÁS:</b> Sadolin Base impregnálószerrel telítésig alapozni. Alapozás után 2 óra elteltével ecsettel hordjuk fel 2-3 rétegben. Alapozó nélkül 3 réteg szükséges.</p> <p>A bevonat karbantartása: a jól tapadó, ép, repedezésmentes lazúr bevonatot 1-2 réteg Sadolin Extreme vizes bázisú lazúrral átfestjük. Ne használjuk 8 °C alatt és 30 °C felett; nem kellően száraz fára (18 % nedvességtartalom felett); festett vagy lakkozott felületre.</p> <p>A festetlen, új fa száraz, tiszta, zsírmentes és egyenletesen csiszolt legyen. A gyantakiválást Supralux H-400 hígítóval kell lemosni.</p> <p>A fát Sadolin Base Plus-al alapozzuk kültérben. Elhasználódott, szürke fafelületet előzetesen le kell csiszolni és portalanítani.</p> <p>A repedezett, lazán tapadó bevonatot el kell távolítani, majd úgy kell eljárni, mint új felületeknél.</p>
<b>Tárolás és szállítás</b>	+8 °C és +30 °C között, fedett, zárt, közvetlen napfénytől és sugárzó hőtől védett helyen.
<b>Biztonság</b>	Részletes információ a termék biztonsági adatlapján található.
<b>Kiegészítő Információk</b>	A jelen technikai adatlapon szereplő információk csak a biztonsági követelmények alapján jellemzi a terméket, de nem jelenti és nem helyettesíti az adott termék műszaki specifikációit, ezért nem jelentenek garanciát a termék jellemzőire. A technikai adatlap információi jelenlegi tudásunk és a vonatkozó jogszabályok szerint pontosak és megfelelnek a valóságnak, de a gyártó felelősségét nem alapozza meg pl. a raktározási, tárolási, szállítási, felhasználási követelmények be nem tartásából adódóan keletkezett következményekért, mert ezen követelmények betartása nem tartozik jogi értelemben a gyártó hatáskörébe. A termék eredeti céljától eltérő módon és az előírásoktól eltérő felhasználásból adódó károkért a gyártó nem felelős. A technikai adatlap információinak célja, hogy a termék feldolgozására, tárolására és használatára vonatkozóan - jelenlegi tudásunk alapján - általános iránymutatást adjanak az egészségügyi és biztonsági körülményekhez. Minden esetben tartsa be a vonatkozó jogszabályokat és tartsa tiszteletben a harmadik személyek jogait. Fenntartjuk a jogot az adatlap előzetes értesítés nélküli megváltoztatására.

Javaslaival, kérdéseivel forduljon hozzánk bizalommal.  
 Info vonal: 06 80 200 205 • E-mail: info@sadolin.hu  
 Cím: Akzo Nobel Coatings Zrt., 1134 Budapest Váci út 45/C.