

SADOLIN TERRACE

kültéri fapadló lazúr

selyemfényű

Kültéri felhasználásra



Termékleírás és alkalmazás	<p>Alkidgyanta bázisú, kültéri, selyemfényű lazúr. Csúszásgátló hatása, a második réteg csúszásgátló bevonatot képez. Védi a fát az UV-sugárzással és az időjárás okozta igénybevétellel szemben. Könnyen ecsetelhető és jól terül. Vízálló, selyemfényű bevonatot ad. Kültéri felhasználásra.</p> <p>Korábban nyomás alatt telített faanyag, keményfa vagy előzetesen konzerválószerrel beitatott fa bevonására. Nem alkalmas a következő faanyagok kezelésére: vörösfenyő, óriástuja vagy ipe.</p>
Termékjellemzők	<ul style="list-style-type: none">-Csúszásgátló hatású bevonat-Mélyen behatol a fa pórusaiba-Víz- és UV álló bevonatot képez
Színválaszték	Színtelen, fenyő, teak. A színek egymással keverhetők.
Kiszerezés	0,75L; 2,5L
Felhordási mód	Ecset, henger
Minőségmegőrzési idő	60 hónap az MSZ 13910 szerint +5 és +25°C között. A lejáratási idő és a gyártási szám a csomagoláson található. Fagytól és hőtől óvjuk!
Névleges összetétel	<p>Pigmentek Kötőanyagok Oldószer Egyéb - biológiailag aktív hatóanyag</p>
Sűrűség, g/cm ³	0,93 g/cm ³
Száradási idő	<p>20 °C-on 5-8 óra. Átfesthetőség 20 °C-on Min 8 óra. Három réteg esetén 24 óra a második és harmadik réteg között.</p> <p>Megjegyzés: Az átvonhatósági idő függ a fa fajtájától és a festési körülményektől. Puhafa felületeken az anyag könnyebben beszívódik és a bevonat gyorsabban szárad. Keményfa felületeken a száradási folyamat hosszabb ideig tarthat.</p>
Bevonat tulajdonságai	Mélyen beszívódik a fa felületébe, vékony bevonatot képez a fa felületén így a fa mozgása során a bevonat rugalmas marad, nem válik le, nem repedezik meg. A mély beszívódásnak köszönhetően intenzíven rajzolja ki a fa erezetét.
Kiadósság	Gyalult felületen, 1. réteg: 5-10 m ² /liter, gyalult felületen, 2. réteg: 8-15 m ² /liter, gyalulatlan felületen rétegenként: 3-5 m ² /liter, átlagos kiadósság: 8-10 m ² /liter.
Hígítás	Felhasználásra kész, szükség esetén H-100 szintetikus hígító. Eszközök tisztítása vagy az elcsepegések eltávolítása: szintetikus hígítóval
Használati útmutató	<p>FELÜLETELŐKÉSZÍTÉS: A fa legyen tiszta és száraz (max. 18% nedvesség). Keményfák felületét előzőleg töröljük le szintetikus hígítóval átnedvesített ronggyal. A fafelületeket ne csiszoljuk túl finomra.</p> <p>ALAPOZÁS: Sadolin Base-zel vagy nyomás alatt impregnálás. Előzőleg festett vagy lakkozott faanyag: A port, piszkot, algát, stb. mosással távolítsuk el. Ha a festék vagy lakk tapadása a felületre nem megfelelő (hámlik vagy pattogzik), akkor a bevonatot kemény kefével távolítsuk el. Ezután úgy kezeljük, mintha új faanyag lenne.</p> <p>FELHORDÁS: Az erezet irányában hordjuk fel ecsettel vagy festőhengerrel, úgy hogy egy egyenletes, homogén réteget kapjunk. A felvitt réteg ne legyen túl vastag vagy túl vékony. Átfestéskor legalább 8 órát várjunk az első és második réteg között. Ha a harmadik réteg szükséges, 24 órát várjunk a második és harmadik réteg között. A két réteg felvitele közti időtartam ne legyen több mint három hónap.</p> <p>A bútűfákat a telítésig kell kezelni.</p>

	<p>FELÚJÍTÁS: Előkészítés után egy réteg Sadolin Terrace fapadló lazúrral. A felületet az igénybevételtől függően javasolt 2-3 évenként felújítani.</p> <p>Beltéri lakóhelységben használni tilos! Felhasználási hőmérséklet: +10 és +30 C° között.</p>
Tárolás és szállítás	+5°C és +25°C között, fedett, zárt, közvetlen napfénytől és sugárzó hőtől védett helyen.
Biztonság	Részletes információ a termék biztonsági adatlapján található
Kiegészítő Információk	<p>A jelen technikai adatlapon szereplő információk csak a biztonsági követelmények alapján jellemzi a terméket, de nem jelenti és nem helyettesíti az adott termék műszaki specifikációit, ezért nem jelentenek garanciát a termék jellemzőire.</p> <p>A technikai adatlap információi jelenlegi tudásunk és a vonatkozó jogszabályok szerint pontosak és megfelelnek a valóságnak, de a gyártó felelősségét nem alapozza meg pl. a raktározási, tárolási, szállítási, felhasználási követelmények be nem tartásából adódóan keletkezett következményekért, mert ezen követelmények betartása nem tartozik jogi értelemben a gyártó hatáskörébe. A termék eredeti céljától eltérő módon és az előírásoktól eltérő felhasználásból adódó károkért a gyártó nem felelős. A technikai adatlap információinak célja, hogy a termék feldolgozására, tárolására és használatára vonatkozóan - jelenlegi tudásunk alapján - általános iránymutatást adjanak az egészségügyi és biztonsági körülményekhez. Minden esetben tartsa be a vonatkozó jogszabályokat és tartsa tiszteletben a harmadik személyek jogait. Fenntartjuk a jogot az adatlap elbzetes értesítés nélküli megváltoztatására. Biocid engedély száma: HU-2012-MA-08-00016-0000 OTH:KEF-2719/2012. Javasolataival, kérdéseivel forduljon hozzánk bizalommal.</p> <p>Info vonal: 06 40 205 205 E-mail: info@sadolin.hu Cím: Akzo Nobel Coatings Zrt. 1134 Budapest Váci út 45C</p>
Aktualizálva	2016 május