



PADLÓ ÉS LÁBAZATFESTÉK



BETON

I. Felhasználási terület:

A Supralux Beton egy speciális oldószer alapú akril festék, mely hatékonyan védi a betonfelületet, háztartásban található padlót, teniszpályát, lépcsőt, járdát, teraszt, garázst és falat. Különösen ajánlott betoonfelületekre, mert megvédi a vasbetont a korróziótól. Kiváló tapadással bír betonyp, téglá, vakolat, fa, pala (hullámpala, síkpala) és különböző kőburkolat felületeken. Kerámia burkolólapra is alkalmas. Aszfaltra nem ajánlott.

II. Extra előny:

- Megvédi a vasbetont a korróziótól.
- Kiváló tapadás.
- Gyorsan szárad, sima és kemény felülete rendkívül tartós, ellenálló a kedvezőtlen időjárási viszonyokkal és a légszennyezéssel szemben.

III. Felhasználási útmutató:

A felületről távolítsunk el minden hibás, gyengén tapadó részt. A felület legyen tiszta, száraz és minden szennyeződéstől zsírtól és sóktól mentes. A felületet az ahhoz megfelelő dörzspapírral át kell dörzsölni. Az erősen krétásodó felületeket hígítóval töröljük át. Száraz csiszolás, lángvágás, hegesztés során megnövekszik a por, a veszélyes füst/gőz/pára. Ahol lehetséges, nedves csiszolást (nedves úton történő egyenletes felület kialakítást) kell alkalmazni. Amennyiben helyi elszívó ventilátorral a káros anyagok elszívása nem megfelelő légzésvédőt kell használni.



IV. Javasolt bevonatrendszer:

Felületek		Rétegtrend	
		Alapozás	Közbenső és fedő réteg
Új felület	Beton és fapadlózatok (min. 4 hetesek és száraz legyen)	Supralux Beton 10 %-os hígított változata	Supralux Beton
Régi felület:		A hibátlan, régi bevonatokat csiszolni, hígítós ruhadarabbal zsírtalanítani szükséges. A repedezett, laza festékréteget kaparással, csiszolással el kell távolítani, majd a felületet szükség esetén folttapaszolással ki kell javítani, és a fent említett módon elvégezni a festési munkát.	

V. Gyakorlati információk:

Kiszerezés: 0,75L; 3L

Fajsúly: 1,35 - 1,54 gr/cm³ (színárnyalattól függően)

Viszkozitás: 12-15 ps (ROTOTHINNER DIN 51550, 25 °C).

Színválaszték: 8 szín.

Felhordási módok: ecsetelés, hengerlés, airless szórás.

Hígítás: Supralux H-300 aromás hígító, vagy Supralux H-400 észter hígító.

Száradási idő: 20 °C-on 50 % relatív páratartalom mellett érintésszáraz: 2 óra, átvonható: 8 óra.

A hőmérséklet csökkenése/növekedése, és a páratartalom a száradási időre hatással van.

Kiadósság: 11-13 m²/l.

Rétegek: 2 réteg.

Minőségmegőrzési idő: 60 hónap.

Tárolás: 5 °C - 40 °C. Ne alkalmazza 10 °C alatt.

VI. Hasznos tippek:

- Új betonfelület esetén festés előtt várjuk meg a min. 4 hetet. A beton legyen száraz!
- Amennyiben a beton kiegyenlítésre szorul, tapaszoláshoz használjon Supralux Polyester tapaszt.