



CSÓNAKLAKK



# MATRÓZ

## I. Felhasználási terület:

Színtelen lakk kül és beltéri fafelületekre. Bevonata magassfényű. Jó víz és időjárásállósággal rendelkezik.

**Beltérben:** erősen igénybevett fafelületek lakkozására.

**Kültérben:** Elsősorban csónakok, továbbá egyéb időjárásnak kitett fafelületek bevonására is alkalmazható.

## II. Extra előny:

- Víz és időjárásálló.
- Magassfényű.

## III. Felhasználási útmutató:

A lakkozendó felületnek tisztának, száraznak, por és zsír- és viaszmentesnek kell lennie. Az új vagy lecsiszolt felületű anyagot először önmagával hígítva (15-20%) kell lealapozni. Korábban már lakkozott felületet, ha a bevonat nagyobb mértékben meghibásodott, a lakkréteg eltávolítása után át kell csiszolni. Ecsettel 2-3 réteg Supralux Matróz csónaklakk felhordása javasolt. Az egyes rétegek között min. 24 óra felhordási időt kell biztosítani. A hígításhoz és az eszközök tisztításához Supralux H-100 szintetikus hígító használható. Felhasználás előtt alaposan keverjül fel.



VÍZ ÉS IDŐJÁRÁSÁLLÓ



KÜLTÉR

BELTÉR



4-6h

2x

#### IV. Javasolt bevonatrendszer:

Felületek		Rétegtrend		
		Alapozás	Közbenső réteg	Fedő réteg
Új felület	Beltérben	Önmagával hígítva 15-20 %	Supralux Matróz Csónaklakk	Supralux Matróz Csónaklakk 2x
	Kültérben	Önmagával hígítva 15-20 %	Supralux Matróz Csónaklakk	Supralux Matróz Csónaklakk 2x
Régi felület:		Korábbi lakkréteg eltávolítása. Csiszolás után portalanítsuk a felületet. Az olaj- és zsírfoltokat távolítsuk el. A bevonandó felületnek tisztának, száraznak, szennyeződés- és pormentesnek kell lennie. A lakkozendó felületet lakkozza le 2x Supralux Matróz csónaklakkal.		

#### V. Gyakorlati információk:

Kiszerezés: 0,75L; 2,5L

Színválaszték: színtelen.

Felhordási módok: ecsetelés.

Alapozó: önmagával hígítva.

Hígítás: Supralux H-100 szintetikus hígító.

Eszközök tisztítása: Supralux H-100 szintetikus hígító.

Száradási idő: A hőmérséklet csökkenése/növekedése, és a páratartalom a száradási időre hatással van. 20 °C-on 50 % relatív páratartalom mellett: 24 óra.

Átvonható: 24 óra múlva (nagyfokú igénybevétel esetén).

Használatba vétel: kb 5 nap.

Kiadósság: 12-16 m<sup>2</sup>/l. (Függ a felület minőségétől és a felhordás módjától.)

Felépítés anyag: Speciális alkid bázisú, levegőn száradó, oldószer tartalmú lakk.

Pigment: Korróziógátló pigment- és egyéb szerves és szervetlen pigmentek.

Rétegek: 2-3 réteg.

Minőségmegőrzési idő: 60 hónap.

#### VI. Hasznos tippek:

A nagyfokú igénybevételnek kitett felületek lakkozása esetén az átvonhatóság 24 óra. Az ilyen felületek lakkozása esetén mindenképpen három réteg felhordása szükséges.