



VIZES BÁZISÚ VÉKONYLAZÚR

**Xyladecor**<sup>®</sup> H<sub>2</sub>O  
**CLASSIC AQUA**



### I. Felhasználási terület:

Jól beszívódó impregnáló lazúr. Védi a bevonatot a penész és az alga terjedésétől. Kiemeli a fa természetes szépségét.

**Beltérben:** Nem ajánlott.

**Kültérben:** Elsősorban korlátozottan mérettartó és nem mérettartó faszerkezetekre, mint pl.: oromdeszkára, homlokzati borításra, erkélykorlátra, zsalugáterekre, kerítésekre, tömör fa szerkezetekre alkalmas. Különösen jól alkalmazható fűrészelt felületekre is.

### II. Extra előny:

- 2:1.
- Időjárásálló, UV álló.
- Védi a bevonatot a penész és az alga terjedésétől.

### III. Felhasználási útmutató:

**Új felület esetében:** A felület legyen tiszta, száraz és szennyeződésmentes. (Por, korom, penészmentes). A degradálódott, szürke fafelületet előzetesen le kell csiszolni és portalanítani, valamint Sadolin Fresh-el javasolt átkenni. A gyantakiválást Supralux H-400 hígítóval kell lemosni. Használat előtt és közben alaposan fel kell keverni. Felhordása ecsettel, jól bedörzsölve, a végső kihúzás szálirányban történjen. A színek egymással keverhetők. Több réteget felhordva a színek sötétebbek, fényesebb és tartósabb bevonatot kapunk. Utolsó réteggént nem ajánlott színtelen Supralux Xyladecor Classic Aqua-t használni. Alapozás után 2 óra elteltével ecsettel hordjuk fel 2-3 rétegben. A rétegek felvitele között a megfelelő száradási időt várjuk ki. A későbbi színreklamációk elkerülése érdekében használat előtt minden esetben végezzon próbafestést. A végleges színt a száradás és a javasolt rétegszám után éri el.

**Régi felület esetében:** A bevonat karbantartása: a jól tapadó, ép, repedezés mentes lazúr bevonatot 2 réteg Supralux Xyladecor Classic Aqua vizes bázisú vékonylazúrral átfestjük. A régi repedezett, lazán tapadó bevonatot el kell távolítani, majd úgy kell eljárni, mint új felületeknél.

2  
in 1

KÜLTÉR

UV

MÉLYEN BEHATOL  
A FÁBA

VÉDI A BEVONATOT  
A PENÉSZ ÉS AZ  
ALGA TERJEDÉSÉTŐL

#### IV. Javasolt bevonatrendszer:

Kültérben:	Alapozó:	Közbenső réteg:	Fedő réteg:
Tartós bevonatrendszer <b>korlátozottan mérettartó</b> faszerkezetek esetében:	Supralux Xylamon vizes bázisú impregnálószer	Supralux Xyladecor Classic Aqua 1-2 rétegben	Supralux Xyladecor Vastaglazúr Aqua 1 rétegben
Tartós bevonatrendszer <b>nem mérettartó faszerkezetek</b> esetében:	Supralux Xylamon vizes bázisú impregnálószer	Supralux Xyladecor Classic Aqua 1-2 rétegben	Supralux Xyladecor Classic Aqua 1 rétegben
Tartós bevonatrendszer <b>mérettartó faszerkezetek</b> esetében:	Supralux Xylamon vizes bázisú impregnálószer	Supralux Xyladecor Classic Aqua 1 rétegben	Supralux Xyladecor Vastaglazúr Aqua 2 rétegben

#### V. Gyakorlati információk:

Kiszerezés: 0,75L; 2,5L.

Fényesség: selyemfényű.

Színválaszték: színtelen, fenyő, oregoni fenyő, svédvörös, mahagóni, teak, dió, paliszander.

Felhordási módok: ecsetelés, hengerlés.

Hígítás: Felhasználásra kész, nem kell hígítani, szükség esetén max 5% vízzel hígítható.

Eszközök tisztítása: langyos vízzel.

Száradási idő: 23 °C-on 50 % relatív páratartalom mellett: átfesthető: 1-2 óra múlva.

A hőmérséklet csökkenése / növekedése, és a páratartalom a száradási időre hatással van.

Kiadósság: gyalult fánál: 8-12 m<sup>2</sup>/l., fűrészelt fánál: 5-8 m<sup>2</sup>/l.

Rétegek: 2-3 réteg.

Minőségmegőrzési idő: 24 hónap.

#### VI. Hasznos tippek:

Egyes rétegek között az előírt minimumnál még hosszabb száradási időt hagyva tartósabb bevonat érhető el. Mérettartó faszerkezeteknél még szebb hatást érhetünk el, ha első rétegben a vizes vastaglazúr helyett Supralux Xyladecor Classic Aqua-t viszünk fel. Majd csak ezután hordjuk fel a Supralux Xyladecor Vastaglazúr Aqua terméket.