


TECHNIKAI ADATLAP DULUX EASYCARE

Beltéri, matt, latex emulzió fal- és mennyezetfestéshez



Az **EasyCare** színes, beltéri falfesték az egyedülálló **víztaszító technológiájának** köszönhetően a szennyeződésekkel szemben magasan ellenálló, folyékony és szilárd foltokat lepergető, **lemosható felületet** biztosít. A víztaszító technológia segítségével a folyékony szennyeződés leperreg a falfelületről és könnyebben eltávolítható, mint az általános, matt diszperziós falfestésekről.



átlagos diszperzió



Dulux EasyCare



TERMÉKINFORMÁCIÓ

Felhordás	<p>FELHASZNÁLÁS ELŐTT ALAPOSAN KEVERJE MEG!</p> <p>A legjobb eredmény elérése érdekében a festéshez használjon rövidszőrű (10-18 mm) Dulux hengert vagy szintetikus szálú ecsetet. Alapozzon Dulux Grunt mélyalapozóval. A festéket NE hígítsa! A festéket vigye fel 1-2 rétegben, a második réteg előtt várjon 2-4 órát. Festéskor a hőmérséklet legyen +10 °C és +28 °C között, a relatív páratartalom 80% alatt. Festés után a szerszámokból a lehető legtöbb festéket távolítsa el, majd mossa ki tiszta vízzel. A friss foltokat azonnal távolítsa el puha, vizes-mosószeres szivaccsal.</p> <p>A Dulux EasyCare felhordható cement, beton, gipsz és gipszkarton, valamint korábban emulziós festékekkel bevont felületekre. A Dulux EasyCare minden árnyalata használható a fokozott higiéniai követelményű helyiségekben is – ételkészítők, orvosi rendelő, kórházak, iskolák – a vonatkozó műszaki előírások betartása mellett.</p>
10x Tartósabb	<p>A 10x ellenállóbb Dulux EasyCare beltéri falfesték túlteljesíti az MSZ EN 13300:2001 szabvány legmagasabb osztályainak követelményeit. A nedves dörzsállóság szerint 1. osztályba sorolható festékek 200 dörzs ciklus utáni rétegvastagság vesztesége nem haladhatja meg a 5 µm-t. A Dulux EasyCare rétegvastagság vesztesége 200 dörzs ciklus után 1,3 µm (az ÉMI-TÜV SÜD Kft. KERMI osztályának vizsgálati alapján), 2 000 dörzs ciklus után csupán 5,8 µm rétegvastagság-veszteséget szenvedett el – tehát 10x-es terhelés mellett is közel teljesítette az I. osztály 5,0 µm-es előírását.</p>
Szín	48 szín (köztük a Tisza fehér is)
Kiszerezés	2,5L, 5L A kiszerezésekről további információ az árlistán, termékkatalógusban és egyéb tájékoztató anyagokban található.
Tulajdonságok	<ul style="list-style-type: none"> • Felület fényessége: <ul style="list-style-type: none"> - Matt • Vízállóság <ul style="list-style-type: none"> - a Dulux Easy Care falfestékekkel bevont felület nem lehet folyamatosan kapcsolatban vízzel és páralecsapódásnak sem lehet állandóan kitéve. • Hőállóság <ul style="list-style-type: none"> - a termék nem használható radiátor vagy egyéb meleg felület festésére • Egyéb <ul style="list-style-type: none"> - víz- és folttaszító hatás - jó vízgőzáteresztő képesség - magas fedőképesség

TECHNIKAI ADATLAP
DULUX EASYCARE

Beltéri, matt, latex emulzió fal- és mennyezetfestéshez

	<p>- könnyű felhordás - minimális csöpögés</p> <p>Minden szennyeződés azonnal eltávolítandó puha, nedves szivaccsal, esetleg mosogatószerrel.</p>
Folteltávolítás	<p>A felület a festék teljes száradása után, kb. 28 nap elteltével válik moshatóvá (az EN13300 norma szerint).</p> <p>A friss foltokat azonnal távolítsa el puha, vizes-mosószeres szivaccsal.</p> <p>- Folyadékfoltok: a foltot papírtörővel óvatosan szárítsa fel. Kerülje az erős dörzsölést, hogy a szennyeződés ne jusson be mélyen a festék/bevonat szerkezetébe. Miután megszáradt, háztartási tisztítószeres vizes szivaccsal törölje le a foltot. Mosás közben kerülje az erős dörzsölést és a felületre gyakorolt nagyobb erőbehatást. Folteltávolítás után a bevonatot tiszta vízzel öblítse le, majd hagyja megszáradni.</p> <p>- Tartós foltok: a szilárd anyagú szennyeződéseket és zsírmaradványokat papírtörővel, szivaccsal vagy puha ronggyal finoman távolítsa el. Kerülje az erős dörzsölést, hogy a szennyeződés ne jusson be mélyen a festék/bevonat szerkezetébe. Miután megszáradt, háztartási tisztítószeres vizes szivaccsal vagy puha ronggyal törölje le a foltot. Mosás közben kerülje az erős dörzsölést és a felületre gyakorolt nagyobb erőbehatást. Öblítsen gyakran és ügyeljen arra, hogy a szennyeződést ne dörzsölje bele a festék szerkezetébe. Folteltávolítás után a bevonatot tiszta vízzel öblítse le, majd hagyja megszáradni.</p>
Névleges összetétel	<ul style="list-style-type: none">• Oldószer - víz
Sűrűség	max.1,5 g/cm ³
VOC	EU határérték erre a termékre (A/a - VB): 30 g/l (2010). Ez a termék legfeljebb 7 g/l VOC-t tartalmaz.
Száradás	Egy réteg 20°C hőmérsékleten, 50%-os relatív páratartalom mellett, jól szellőző helyiségben: Száras: 2 óra Átfesthető 2-4 óra A hőmérséklet csökkenése és/vagy a relatív páratartalom növekedése megnövelheti a száradási időt.
Rétegek száma	2 réteg

TECHNIKAI ADATLAP

DULUX EASYCARE

Beltéri, matt, latex emulzió fal- és mennyezetfestéshez


Kiadósság	Akár 16 m ² /L sima, egyenletes, megfelelően előkészített felületen
Hígítás	Nem szükséges!
Minőségét megőrzi	A gyártási szám és lejárati idő a csomagoláson található.
Tanúsítvány	A termék gyártás az ISO 9001:2008 szabvány előírásai szerint történik.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

A termék előkészítése	A termék használatra kész, hígítás, egyéb összetevő hozzáadása nem szükséges
A felület előkészítése	<p>A felületről távolítsa el a rosszul tapadó, laza vagy felpikkelyesedett festékréteget (pl. meszelt fal, enyves festék), illetve az esetleges tapétaragasztó maradványokat. A felület legyen stabil, tiszta, száraz, szilárd és por- és szennyeződésmentes (ha szükséges, a szennyeződések, a zsír és a por eltávolítása érdekében mossa le a felületet). Frissen vakolt felületen csak a vakolat teljes átszáradása után alkalmazható (3-4 hét). A felületi hibákat javítsa ki finomglettel, majd csiszolja simára. Alapozzon Dulux Grunt mélyalapozóval. Egyéb, korábban már festett vagy nem homogén felületen végezzen próbafestést, vagy kérje szaktanácsadónk segítségét.</p> <p><i>Figyelmeztetés!</i></p> <p><i>Korábban festett felületek esetében egy kis területen végezzen próbafestést. A száradás után tapasztalt bármilyen nem kívánt eredmény esetén alapozza a felületet a fentebb leírtak szerint.</i></p>
Festés	<p>Festési feltételek:</p> <ul style="list-style-type: none">- A környezet és a festendő felület hőmérséklete legyen +10°C és +28°C között- A relatív páratartalom ne haladja meg a 80%-ot <p>Felhordás:</p> <ul style="list-style-type: none">- Ecset: a legjobb eredmény műanyag sörtéjű ecsettel érhető el- Hengerelés: a legjobb eredmény rövidszőrű (10-18 mm) érhető el (Dulux henger)- Szórás: Technikai ellenőrzés után lehetséges <p>Felhasználás:</p> <ul style="list-style-type: none">- A festéket ne hígítsa- Vigyen fel 2 réteg festéket, 2-4 órás száradási időközökkel!- megfelelő mennyiségű festéket tegyen az ecsetre/hengerre!- Egyenletesen oszlassa el a felületen a festéket!- A maszkoló szalagot közvetlenül festés után távolítsa el! <p><i>Megjegyzés:</i></p> <p><i>Festés közben és annak végeztével a zárt helyiségeket addig kell szellőztetni, amíg a jellegzetes szag el nem tűnik.</i></p> <p><i>Jó állapotú, azonos színű felületek átfestésekor egy réteg festék is elegendő lehet.</i></p>
Festőeszközök tisztítása	<p>A lehető legtöbb festéket vigye fel a felületre a festéshez használt eszközökről, a még nedves állapotú festék vizes mosással.</p> <p>A kiürült csomagolóedény élelmiszerek tárolására nem alkalmas.</p>

TECHNIKAI ADATLAP DULUX EASYCARE

Beltéri, matt, latex emulzió fal- és mennyezetfestéshez

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ	
Tárolás és szállítás	Tárolja a festéket +5°C és +30°C között, hőtől és közvetlen napfénytől elzárva az eredeti, jól lezárt csomagolásban. Tisztításhoz használjon vizet. A kiürült csomagolóedény élelmiszerek tárolására nem alkalmas. Nem tűzveszélyes! ADR: - A termék FAGYVESZÉLYES!
Biztonság	Részletes információ a termék biztonsági adatlapján található
Környezetvédelem	 <p>A Dulux termékek új, szürke csomagolóedénye jelzi, hogy a csomagolás gyártásához újrahasznosított műanyagokat használtak fel (min. 18%).</p> <p>Ha hosszabb szünetet tart festés közben, tegye az ecsetet és a hengert sértetlen műanyag zacskóba és ragasztószalaggal jól zárja le! Így nem száradnak ki és másnap is tökéletesen használhatóak lesznek. Ha befejezte a festést, a megmaradt festéket újságpapírral itassa fel, míg az eszközöket folyó víz helyett edényben mossa ki!</p>
Kiegészítő információk	<p>A jelen technikai adatlapon szereplő információk csak a biztonsági követelmények alapján jellemzik a terméket, de nem jelentik és nem helyettesítik az adott termék műszaki specifikációit, ezért nem jelentenek garanciát a termék jellemzőire.</p> <p>A technikai adatlap információi jelenlegi tudásunk és a vonatkozó jogszabályok szerint pontosak és megfelelnek a valóságnak, de a gyártó felelősségét nem alapozza meg pl. a raktározási, tárolási, szállítási, felhasználási követelmények be nem tartásából adódóan keletkezett következményekért, mert ezen követelmények betartása nem tartozik jogi értelemben a gyártó hatáskörébe.</p> <p>A termék eredeti céljától eltérő módon és az előírásoktól eltérő felhasználásból adódó károkért a gyártó nem felelős.</p> <p>A technikai adatlap információnak célja, hogy a termék feldolgozására, tárolására és használatára vonatkozóan - jelenlegi tudásunk alapján - általános iránymutatást adjanak az egészségügyi és biztonsági körülményekhez.</p> <p>Minden esetben tartsa be a vonatkozó jogszabályokat és tartsa tiszteletben a harmadik személyek jogait. Fenntartjuk a jogot az adatlap előzetes értesítés nélküli megváltoztatására.</p> <p>Javaslatával, kérdéseivel forduljon hozzánk bizalommal.</p> <p>Info vonal: 06 80 200 505 E-mail: info@dulux.hu Cím: Akzo Nobel Coatings Zrt. 1134 Budapest Váci út 45/C. 7. emelet</p>
Aktualizálva	2017. március