

## TECHNIKAI ADATLAP

### DULUX RESIST GLOSS

oldószeres fényes zománcfesték bázis kül- és beltéri fa- és fémfelületekre



Dulux Resist Gloss prémium minőségű, oldószeres, fényes felületet adó univerzális zománcfesték bázis fa- és fémfelületekre.

A **Colour Mixing System**-nek köszönhetően környezetéhez tökéletesen illeszkedő színekkel védheti meg a felületeket. Beltéri fa- és fémfelületekre alkalmas. Alacsony nehézfém tartalmú. Alkalmazható kül- és beltérben egyaránt. 90°C-ig használható fűtőtestek festésére is.



## TERMÉK INFORMÁCIÓK

<b>Jellemzők</b>	<p>Fő előnyei:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• fényes felület</li> <li>• jó terület</li> <li>• kb 13 m<sup>2</sup>/L kiadósság</li> </ul> <p>Használat előtt jól keverje meg a festéket! Csak jól szellőző helyiségben fessen! A megfelelő szintőnst a festék a teljes száradás után éri el. A felület eredeti színétől erősen elütő szín eléréséhez 2 rétegre is szükség lehet.</p>
<b>Szín</b>	<p>A Dulux Színkeverő rendszer segítségével több, mint 11 000 szín kikeverése lehetséges, 2 típusú bázisfestékkel.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Light base</li> <li>• Extra deep base</li> </ul>
<b>Kiszerezés</b>	0,7L; 2,5L,
<b>Tulajdonságok</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Felület fényessége:</b> - fényes</li> <li>• <b>Vízállóság</b> - A szokásos bel- és kültéri környezetekben jelenlévő légműködő páratartalomnak ellenáll, és bírja a többszöri mosást. Nem alkalmas vízben álló illetve olyan felületekre, amelyek hosszabb időn keresztül erős páralecsapódásnak vannak kitéve.</li> <li>• <b>Dörzs- és mosásállóság</b> - Ellenáll a többszöri mosásnak.</li> <li>• <b>Hőállóság</b> - a magas hőmérsékletnek 90°C-ig általában ellenáll.</li> <li>• <b>Vegyszerállóság</b> - enyhe vegyi gőzök hatásának ellenáll, azonban erősebb hatás esetén, mint például vegyi anyagokkal való tényleges érintkezés esetén speciális festékrendszerek alkalmazása lehet szükséges.</li> </ul>
<b>Névleges összetétel</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Kötőanyagok</b> - sztirol-akrilát</li> <li>• <b>Oldószer</b> - hígító</li> <li>• <b>Pigment:</b> - szerves és szervetlen pigmentek</li> </ul>
<b>Sűrűség</b>	1,07 g/cm <sup>3</sup>

## TECHNIKAI ADATLAP

### DULUX RESIST GLOSS

oldószeres fényes zománccfesték bázis kül- és beltéri fa- és fémfelületekre

<b>VOC</b>	(kat.:A/d) 300g/l (2010). Ez a termék max. 299g/l VOC-t tartalmaz
<b>Száradás</b>	Egy réteg 20°C hőmérsékleten, 50%-os relatív páratartalom mellett, jól szellőző helyiségben: Tapintásszáraz: 10 óra múlva Átfesthető: 24 óra múlva A hőmérséklet csökkenése és/vagy a relatív páratartalom növekedése megnövelheti a száradási időt.
<b>Rétegek száma</b>	2 réteg
<b>Kiadósság</b>	kb 13 m <sup>2</sup> /liter
<b>Hígítás</b>	Hígító (általában nem szükséges)
<b>Minőségmegőrzés</b>	Vegye figyelembe a csomagoláson feltüntetett információt.
<b>Tanúsítvány</b>	A termék gyártás az ISO 9001:2008 szabvány előírásai szerint történik.

### HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

<b>A termék előkészítése</b>	A termék a színkeverés után használatra kész, hígítás, egyéb összetevő hozzáadása nem szükséges. Használat előtt jól keverje meg a festéket!
<b>A felület előkészítése</b>	<p>A felületnek száraznak, épek és tisztának (olaj-, zsír-, por- és egyéb szennyeződésektől, valamint korábbi, repedezett festékrétegtől, vagy fagyantától mentesnek) kell lennie. Minden esetben végezzen alapos portalanítást és a portalanító ecsettel sose fessen!</p> <p>Korábban nem festett, nem homogén porózus felületen és fa felületeken használjon alapozót, vagy a Dulux Resist Gloss-nál alapozzon úgy, hogy a festéket alaposan beledörzsöli a fapelületbe. Hagyjon megfelelő száradási időt a következő réteg felhordása előtt!</p> <p>A fémfelületeket alaposan zsírtalanítsa, öblítse le, majd hagyja megszáradni. Távolítsa el a pergő, máló régi festékrétegeket. Festés előtt csiszolja meg a felületet és portalanítson! Radiátorok festése előtt győződjön meg arról, hogy a fűtőtest teljesen hideg. Kültérben korróziógátóló alapozó használata javasolt.</p> <p>PCV felületeken végezzünk alapos zsírtalanítást. Tegyen megfelelő alapozót, pl.: Supralux Aqua Primer. Hagyjon minimum 24 óra száradási időt, majd fesse le 2 rétegben Dulux Resist Gloss festékekkel.</p> <p>Az egyenetlenségeket kezelje le arra szolgáló megfelelő tapaszolással. Az esetleges felületi hiányosságokat a megfelelő anyaggal ki kell tölteni. A felület eredeti színétől erősen elütő szín eléréséhez 2-3 rétegre is szükség lehet</p> <p><b>Figyelmeztetés!</b> Attól függetlenül, hogy a legmodernebb technológiával gyártottuk ezt a terméket, a fehér, oldószeres zománccok jellegükből adódóan egy idő után elszíneződhetnek. Olyan helyiségekben, ahol nincs, vagy csak nagyon kevés a természetes vagy UV fény, az elszíneződés gyorsabban bekövetkezhet.</p> <p><b>Megjegyzés!</b> Korábban festett felületek esetében egy kis területen végezzen próbafestést. A száradás után tapasztalt bármilyen nem kívánt eredmény esetén távolítsa el a festéket a felületről</p>

## TECHNIKAI ADATLAP

### DULUX RESIST GLOSS


*oldószeres fényes zománCFesték bázis kül- és beltéri fa- és fémfelületekre*

<b>Festés</b>	<p><b>Festési feltételek:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- A környezet és a festendő felület hőmérséklete legyen +5°C és +30°C között</li><li>- A relatív páratartalom ne haladja meg a 80%-ot</li></ul> <p><b>Felhordás:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Ecset</li><li>- Hengerelés: a legjobb eredmény rövidszőrű hengerrel érhető el.</li></ul> <p><b>Felhasználás:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- A festéket ne hígítsa!</li><li>- Vigyen fel 2 réteg festéket, 24 órás száradási időközzel!</li><li>- Megfelelő mennyiségű festéket tegyen az ecsetre/hengerre!</li><li>- Egyenletesen oszlassa el a felületen a festéket!</li><li>- A maszkoló szalagot közvetlenül festés után távolítsa el!</li></ul> <p><b>Megjegyzés:</b> <i>Festés közben és annak végeztével a zárt helyiségeket addig kell szellőztetni, amíg a jellegzetes szag el nem tűnik. Jó állapotú, azonos színű felületek átfestésekor egy réteg festék is elegendő lehet.</i></p>
<b>Eszközök tisztítása</b>	<p>A lehető legtöbb festéket vigye fel a felületre a festéshez használt eszközökről, a még nedves állapotú festék ecsettisztítóval (hígítóval) eltávolítható a szerszámokról.</p>

## TECHNIKAI ADATLAP

### DULUX RESIST GLOSS

*oldószeres fényes zománcfesték bázis kül- és beltéri fa- és fémfelületekre*

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK	
<b>Tárolás és szállítás</b>	Tárolja a festéket +5°C és +30°C közötti hőmérsékleten, fedett, zárt, közvetlen napfénytől és sugárzó hőtől védett helyiségben az eredeti, jól lezárt csomagolásban. Ne tárolja és ne is használja a festéket extrém hőmérsékleti körülmények között. Oldószeres termék. Védje a fagytól és hőtől! Tűzveszélyes!
<b>Biztonság</b>	Részletes információ a termék biztonsági adatlapján található.
<b>Környezetvédelem</b>	 <p>Ha hosszabb szünetet tart festés közben, tegye az ecsetet és a hengert sértetlen műanyag zacskóba és ragasztószalaggal jól zárja le! Így nem száradnak ki és másnap is tökéletesen használhatóak lesznek.</p>
<b>Kiegészítő információk</b>	<p>A jelen technikai adatlapon szereplő információk csak a biztonsági követelmények alapján jellemzi a terméket, de nem jelenti és nem helyettesíti az adott termék műszaki specifikációit, ezért nem jelentenek garanciát a termék jellemzőire.</p> <p>A technikai adatlap információi jelenlegi tudásunk és a vonatkozó jogszabályok szerint pontosak és megfelelnek a valóságnak, de a gyártó felelősségét nem alapozza meg pl. a raktározási, tárolási, szállítási, felhasználási követelmények be nem tartásából adódóan keletkezett következményekért, mert ezen követelmények betartása nem tartozik jogi értelemben a gyártó hatáskörébe.</p> <p>A termék eredeti céljától eltérő módon és az előírásoktól eltérő felhasználásból adódó károkért a gyártó nem felelős.</p> <p>A technikai adatlap információinak célja, hogy a termék feldolgozására, tárolására és használatára vonatkozóan - jelenlegi tudásunk alapján - általános iránymutatást adjanak az egészségügyi és biztonsági körülményekhez.</p> <p>Minden esetben tartsa be a vonatkozó jogszabályokat és tartsa tiszteletben a harmadik személyek jogait.</p> <p>Fenntartjuk a jogot az adatlap előzetes értesítés nélküli megváltoztatására.</p> <p>Javaaslataival, kérdéseivel forduljon hozzánk bizalommal.</p> <p>Info vonal: 06 80 200 505 E-mail: info@dulux.hu Cím: Akzo Nobel Coatings Zrt. 1138 Budapest Dunavirág 2-6. 1. torony 5. emelet</p>
<b>Aktualizálva</b>	2021. május