



DULUX SIMPLY REFRESH KONYHABÚTORFESTÉK



TERMÉKINFORMÁCIÓ


ALKALMAZÁS	<p>A Dulux Simply Refresh univerzális festékek modern sorozata, melyet az otthoni különféle felületek festésére, felújítására fejlesztettek ki.</p> <p>Dulux Simply Refresh KONYHABÚTORFESTÉK vizes bázisú festék a konyhabútorok, MDF felületek, kemény PVC felületek felújításához. Könnyen használható, nincs szükség alapozóra. A festék speciálisan a bútorok, konyhai frontok elemeinek felületein használható. Nagymértékben ellenáll a mechanikai behatásoknak, kopásálló, karcálló, ütésálló, ellenálló a zsíros foltokkal szemben is. A festett bevonat könnyen tisztítható.</p> <p>Használható közvetlenül a már festett, vagy a festetlen fafelületeken, MDF táblákon, valamint kemény PVC felületeken.</p>
SZÍNEK	4 szín Az aktuális színeinkről érdeklődjön honlapunkon, árlistánkban, vagy szórólapjainkon.
KISZERELÉS	0,75L;

MŰSZAKI ADATOK

FELHASZNÁLLÁS	beltérre
FÉNYESSÉGI FOK	Selyemfényű
NÉVLEGES ÖSSZETÉTEL	<ul style="list-style-type: none"> • Pigment – fénynek ellenálló szerves és szervetlen pigmentek • Filmképző anyag - akril diszperzió • Oldószer – víz
SÚRÚSÉG	1,2 – 1,29g/cm ³
VOC	(kat.:A/d): 130g/l (2010): A termék maximálisan 129g/l VOC-t tartalmaz.
SZÁRADÁSI IDŐ (rétegenként kb +20°C és kb 50% relatív páratartalom mellett jó szellőzéssel)	<ul style="list-style-type: none"> • tapintásszáraz – 1 óra múlva • átfesthető – 6 óra múlva <p><i>A hőmérsékelt csökkenése és/vagy a páratartalom növekedése, valamint a festendő felület típusa meghosszabbíthatja a száradási időt.</i></p>
KIADÓSSÁG	12m ² /liter <i>síma, egyenletes és megfelelően előkészített felületen.</i>
RÉTEGEK SZÁMA	2 réteg
HÍGÍTÁS	Víz
EGYÉB TULAJDONSÁGOK	<ul style="list-style-type: none"> • Mechanikai ellenállás <ul style="list-style-type: none"> – nagyon jól ellenáll a zsíros foltoknak – jó kopás, - ütés és karcállóság, – nagyon jó tapadás • Egyéb <ul style="list-style-type: none"> – 2in1 – Alapozó és fedőfesték egyben – gyors száradás – rövid kötési idő – szagtalan

A termék alkalmazása

ELŐKÉSZÍTÉS	A termék használatra kész, ne hígítsa. Használat előtt alaposan keverje fel.
A FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE	<p>A festendő felületről távolítsuk el a sérült, festékbevonatot. A festendő felület legyen tömör, tiszta, teljesen száraz, zsírtalanított, szerves szennyeződésektől mentes, mattított és pormentes.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. A rosszul tapadó, máló, pergő, régi festékbevonatot teljesen el kell távolítani a felületről. Mossa le a felületet vízzel a poros maradványok eltávolítása miatt, majd hagyja megszáradni. 2. A festék tapadását korlátozó szennyeződést el kell távolítani a felületről. Mossa le a szennyeződések mosogatószeres vízzel. Hagyja megszáradni. Különös figyelmet kell fordítani arra, hogy a felület mentes legyen a felületápoló és tartósítószerektől. 3. A festés előtt a felületet alaposan meg kell mattítani finom szemcsés csiszolópapírral, majd portalanítani kell. <p>Figyelem! A festék közvetlenül a festett vagy a festetelen felületre alkalmazható. A megfelelően előkészített festendő felület elengedhetetlen a termék tulajdonságainak eléréséhez.</p>
FESTÉS	<ul style="list-style-type: none"> • Festési körülmény: <ul style="list-style-type: none"> – A környezet és a festendő felület hőmérséklete legyen +10°C és +28°C között. – A relatív páratartalom legyen 80% alatt. • Ajánlott festési módszerek <ul style="list-style-type: none"> – ecset; a zománcoknál használatos mesterséges sörtéjű ecsetek használatával érhető el a legjobb hatás. – henger: 5-10mm-es flockhenger • A festék paraméterei (végleges) festés ecsettel, hengerrel: <ul style="list-style-type: none"> – ne hígítsa – vigyen fel 2 réteg festéket. A második réteg felvitele előtt hagyjon 6 óra kötési időt. – bőséges és elegendő festékmennyiséget vigyen fel a felületre hengerrel vagy ecsettel. – Egyenletesen oszlassa el a felületen a festéket. <p>Figyelem! Intenzív színek, vagy egyenetlen felület esetén szükség lehet 3. rétege felvitelére. Szebb dekoratív hatás elérése érdekében a következő réteg felvitele előtt finoman csiszolja meg az előző réteget (miután megszáradt) finomszemcsés csiszolópapírral, majd alaposan távolítsa el a port. Ügyeljen az élek és sarkok megfelelő festésére, megfelelő rétegvastagság kialakítására. A frissen festett elemeket, csak akkor szabad összeállítani, ha a zománcbevonat már megszáradt. Ne használja konyhai munkalapon! Nagy felületek festéséhez egy gyártási sorozatból lévő festékeket használjuk. Sarzs szám a csomagoláson található. A festett felületek 10 nap után teljesen használhatóak. Ezen idő alatt a festett felületet meg kell védeni a karcolástól és a szennyeződésektől, valamint kerülni kell a felület tisztítását. A festési munkák befejezése után szellőztesse a szobát, amíg a jellegzetes szag el nem tűnik. A festett felületek tisztításához használjon enyhe tisztítószereket és puha szivacsot vagy ruhát.</p>
FESTŐSZERSZÁMOK TISZTÍTÁSA	Festés után távolítsuk el a festőszerszámokról a festék maradékát, majd tiszta vízzel mossuk el a szerszámokat. A kiürült festékesdoboz élelmiszer tárolására nem alkalmas.
TÁROLÁS ÉS SZÁLLÍTÁS	<ul style="list-style-type: none"> • Tárolás Eredeti és szorosan lezárt csomagolásban +5°C és +30°C közötti hőmérsékleten, zárt helyiségekben hőtől, fagytól óvjuk. Figyelem: Vízbázisú termék, fagyveszélyes. • Szállítás A jelenleg hatályos ADR- megállapodás szerint a termék nincs besorolva veszélyes anyagként. Részletes útmutatás a biztonságtechnikai adatlapon. (7 és 14 szakasz).
Övintézkedések	A termék biztonságtechnikai adatlapján találhatóak.

SZAVATOSSÁGI IDŐ	Felhasználható: Gyártástól számított 2 évig. A termékazonosító adatokat, a termék lejáratú idejét a termék csomagolása tartalmazza.
DOKUMENTUMOK	Biztonságtechnikai adatlap e – a csomagolás biztonsága garantált
KÖRNYEZET- VÉDELEM	 <p>A festések között tegye a hengert és az ecsetet légmentesen zárható műanyagzacskóba és nyelénél ragassza át őket ragasztószalaggal. Ez megakadályozza, hogy kiszáradjanak, és tökéletes lesz a másnapi további használatra. Festés után távolítsa el a festéket a festőszerszámokról egy újság segítségével, majd egy edényben vízzel (ne folyóvízzel) mossa el a festőszerszámokat.</p>
TOVÁBBI INFORMÁCIÓK	<p>A műszaki adatlapon szereplő információk nem minősülnek specifikációnak és nem jelentenek garanciát a termék tulajdonságainak megszerzésére. A műszaki adatlapon szereplő adatok pontosak és helytállóak, azonban a gyártó nem felelős a termék tárolásáért, szállításáért és a felhasználásáért, ezért ezek az információk nem jelenthetik a gyártó jogi garanciális kötelezettségét a termék használata esetén rendeltetésével összeegyeztethetetlen módon. Az információ célja, hogy általános egészségvédelmi és biztonsági irányelveket nyújtson a termék kezelésével, tárolásával és használatával kapcsolatos ismeretek alapján. A törvényi rendelkezéseket és a harmadik fél jogait mindig be kell tartani. Fenntartjuk a jogot, hogy a műszaki lap tartalmát előzetes értesítés nélkül megváltoztassuk. Bármilyen észrevétel és kérdés esetén forduljon:</p> <ul style="list-style-type: none"> – T.: 06-80-200-505 – dulux.hu@akzonobel.com – cím: Akzo Nobel Coatings Zrt <p style="text-align: center;">Budapest, 1138, Dunavirág út 2-6 1. torony 5. emelet</p>
FRISSÍTÉS DÁTUMA:	2020 szeptember