



A **Dulux EasyCare+** a mechanikai hatásoknak kivételesen ellenálló tulajdonságú, matt, latex, beltéri falfesték. A termék a kopásbiztos technológiának köszönhetően különlegesen tartós és szilárd bevonatot alkot, amelyen mérsékelten alakulnak ki szennyeződés-, dörzsölés-, és kopásnyomok. A fa, műanyag vagy gumi tárgyak (bútorok, porszívó, kerékpár stb.) okozta karcok és horzsolások kevésbé károsítják a felfelületet, amely így sokáig tiszta és újszerű marad.



Kopásbiztos  
technológia

✓ Koszolódás- és  
kopásgátló

✓ Foltálló

✓ Könnyen felhordható

## TERMÉKINFORMÁCIÓ

Felhasználási terület	A Dulux EasyCare+ megoldást nyújt a falakat elcsúfító sötét, szürke kosz- és kopásnyomok ellen. Sima és különlegesen szilárd felületén a szennyeződések nem tapadnak meg, illetve a felület mosása, súrolása után nem maradnak kopásnyomok. A kopásbiztos scuff resist technológia mikrogömb szerkezetű, sima felületet hoz létre, amelyen - csökkentett érdességének köszönhetően - kevésbé hagynak látható nyomot az érintkező, ütköző vagy súrlódó fa, műanyag vagy gumi tárgyak. Használata kifejezetten ajánlott a nagy igénybevételnek kitett helyiségek: nappalik, gyerekszobák, előszobák, folyosók, irodák, közösségi terek (recepciók, várótermek stb.) új, vagy korábban diszperziós falfestékkel festett, hagyományos vakolat, beton, gipsz és gipszkarton felfelületeire. A termék foltálló és kopásbiztos felületet hoz létre, amely ellenáll a mosásnak és súrolásnak. A festék kiváló fedőképessége, csepegésmentes összetétele és optimális száradási ideje egyszerűvé és gyorsá teszi a felhordást.
Szín:	Készre kevert színek: 32; az elérhető színek megtalálhatóak a <a href="http://dulux.hu">dulux.hu</a> oldalon, az árlistában és a színbemutató anyagokon Bázisfestékek: LIGHT / EXTRA DEEP; javasolt színekártya: Dulux CP5 – 2 000+ szín
Kiszerezések	Készre kevert színek: 30ml ( <b>teszter</b> ), 2,5 liter (minden szín), 5 liter és 9 liter (csak Tiszta fehér) Bázisfestékek: 0,9 liter, 2,2 liter


## MŰSZAKI ADATOK

Moshatóság:	Nedves dörzsállóság <b>I. osztály</b> MSZ-EN 13300:2001 alapján
Fényesség:	<b>Matt; Fényvisszaverő képesség &lt;10</b>
Névleges összetétel:	Kötőanyag: <b>sztírol-akril co-polimer diszperzió (latex)</b> Pigment: <b>szerves és szervetlen / Acomix</b> Oldószer: <b>víz</b>
Sűrűség:	<b>1,25 – 1,37 g/cm<sup>3</sup></b>
VOC:	EU határérték a termékre: (kat.:A/a) 30 g/Liter (2010). A termék <b>max 10 g/Liter</b> VOC-t tartalmaz.
Száradási idő:	Egy réteg 20°C hőmérsékleten, 50%-os relatív páratartalom mellett, jól szellőző helyiségben: <b>Száraz: 2 óra</b> <b>Átfesthető 2 óra</b> A hőmérséklet csökkenése és/vagy a relatív páratartalom növekedése megnövelheti a száradási időt
Kiadósság:	<b>14-16 m<sup>2</sup> / Liter</b> - sima, egyenletes, megfelelően előkészített felületen

Rétegek száma	<b>2</b> (Jó állapotú és világos színű felületek esetén 1 réteg is elegendő lehet; Nagyon sötét színek esetén indokolt lehet a 3. réteg felvitele.)
Lejárat idő:	A gyártástól számított <b>2 év</b> . A lejárati és a gyártási szám a termék csomagolásán található.
Egyéb tulajdonságok:	<b>Lég- és páraáteresztő:</b> pára-áteresztési besorolás: <b>Közepes</b> (EN 1062-1:2004; EN 7783-2:2000). A bevont felület ellenáll az átlagos beltéri páratartalomnak. A festett felület nem lehet kapcsolatban folyamatosan vízzel, és nem lehet állandó páralecsapódásnak kitéve. A termék nem használható radiátor vagy egyéb meleg felület festésére.

## ALKALMAZÁS

Színpontosság:	A színcímkén megjelenő szín nyomdatechnikai okok miatt kis mértékben eltérhet a festék felviteli és száradás utáni színétől. A pontos szín az értékesítési pontokon megtalálható kifestéseken ellenőrizhető. A bevonat száradás után színét számos tényező befolyásolja: pl.: a festett felület alakjának és méretének eltérései, a megvilágítás fajtája és intenzitása, valamint a festett felület szerkezete. A pontos színválasztást garantálja, ha az értékesítési pontokon és a webshopokban elérhető teszter segítségével a tényleges felületen a valós fény- és színviszonyok között kipróbálja a színt. Színreklamációt próbafestés és a tapasztalt eltérés haladéktalan - még a teljes felület lefestése előtti - bejelentése esetében áll módunkban elfogadni.
Termék előkészítés:	Ne adjon hozzá idegen összetevőket. Használat előtt alaposan keverje meg a festéket. Az eltérő gyártási sorozatból származó azonos színű festékeket célszerű egy nagyobb edényben összekeverni.
Hígítás:	A festék felhasználásra kész. <b>NE HÍGÍTSA!</b> A hozzáadott víz hátrányosan befolyásolhatja a fedőképességet és a foltosodást eredményezhet.
Felület előkészítés:	A felületről távolítsa el a rosszul tapadó, laza, vagy felpikkelyesedett festékréteget (pl. meszelt fal, enyves festék), illetve az esetleges tapéтарasztó maradványokat. A felület legyen stabil, tiszta, száraz, szilárd és por-/szennyeződésmentes. Ha szükséges a szennyeződések, a zsír, és a por eltávolítása érdekében mossa le a falat. Frissen vakolt felületen csak a vakolat teljes átszáradása (3-4 hét) után alkalmazható. Alapozzon Dulux Grunt mélyalapozóval, a felületi hibákat javítsa ki Dulux PRE-Paint Fine Filler finomglettel, vagy Dulux UnderCoat 3in1 töltő, folttakaró falfestékkel, majd hagyja megszáradni. Egyéb, korábban már festett, vagy nem homogén felületen végezzen próbafestést. Amennyiben a festék száradása után nemkívánatos eredményt tapasztal, az összes korábbi bevonat eltávolítandó, és a felületet a fentiek szerint kell előkészíteni. <i>Kérje szaktanácsadónk segítségét, amennyiben nem biztos a felület alkalmasságában!</i>
Festés	Festés közben a (felületi) hőmérséklet legyen +10°C és +28°C fok között, a relatív páratartalom 80% alatt. Jól szellőző helyiségekben használható. A legjobb eredmény elérése érdekében használjon rövidszőrű (10-14 mm) Dulux hengert és/vagy szintetikus sörtéjű ecsetet. Az eltérő gyártásból származó festékeket célszerű egy nagyobb edényben homogenizálni. A tökéletes fedés és szín érdekében érdemes a felületet Dulux UnderCoat 3in1 töltő, folttakaró falfestékkel lefesteni a színes rétegek felhordása előtt. A festéket két rétegben vigye fel, a második réteg előtt várjon minimum 2-4 órát. Az egybefüggő felületeket azonos módszerrel fesse. Festés után azonnal távolítsa el a festőszalagot. Az erős színek esetében száradás után a belejavítás helyett az adott felület teljes átfestése javasolt. Az esetleg lecseppenő festéket azonnal távolítsa el vizes-mosószeres szivaccsal. A festés során a szerszámokból a lehető legtöbb festéket használja fel, ezt követően az eszközök vízzel tisztíthatóak. A festési munkák befejezése után szellőztesse ki a helyiséget, amíg a jellegzetes szag el nem tűnik.
Eszközök tisztítása:	Festés során a szerszámokból a lehető legtöbb festéket fel kell használni. Csak a teljesen kiürült és kitisztított csomagolóedény használható újra. A kiürült csomagolóedény élelmiszerek tárolására nem alkalmas.
Tárolás és szállítás:	A még fel nem használt vagy megmaradt festéket tárolja hőtől és közvetlen napfénytől védve az eredeti, jól lezárt csomagolásban +5°C és +30°C között. <b>FAGYVESZÉLYES!</b> További útmutatás a termék biztonságtechnikai adatlapján található.

A festett felület tisztítása:	<p><b>ELLENÁLLÓKÉPESSÉG:</b> A felület a festék teljes száradása/kötése után, legalább 28 nap elteltével válik moshatóvá (az MSZ-EN-13300:2001 szabvány szerint), illetve ellenállóvá a karcolás és horzsolásnyomokkal szemben. A legtöbb szennyeződés könnyedén eltávolítható enyhe tisztítószeres, vizes szivaccsal 15 percen belül áttörölve. Az intenzív dörzsölés okozta sötét karcolás és horzsolásnyomok könnyedén eltávolíthatóak egy nedves, puha törlőruhával. A folyadékot papírtörölővel óvatosan itassa fel, a szilárd anyagú szennyeződések, olaj-/zsírmaradványokat puha törlőruhával vagy szivaccsal távolítsa el. Ezt követően enyhe tisztítószeres, vizes szivaccsal törölje át a felületet. Kerülje a túl erőteljes dörzsölést, hogy a szennyeződés ne jusson be a bevonat mélyebb rétegeibe. Ezután hagyja rövid ideig (2-3 perc) hatni a tisztítószeret. Végül tiszta vizes szivaccsal öblítse le a felületet, és hagyja megszáradni. Figyelmeztetés: Ne használjon túl erős, maró hatású tisztítószeret és ne alkalmazzon túl erős dörzsölést, mert károsíthatja a festékréteget. A lehetséges szennyezőanyagok sokasága és eltérő kémiai-fizikai tulajdonságaik, illetve az eltérő falfelületek sajátosságai miatt előfordulhatnak nehezen eltávolítható foltok.</p>	
Környezetvédelem:	<p>VOC</p> 	<p>Az illékony szerves oldószerek (VOC) minimális szintjének köszönhető semleges szag és alacsony károsanyag kibocsátás a felhasználóink biztonsága és a környezet védelme érdekében tett erőfeszítéseink eredménye. A VOC jelentős környezetszennyező és az emberi egészségre veszélyesnek tekinthető.</p> <p>Ha hosszabb szünetet tart festés közben, tegye az ecsetet és a hengert sértetlen műanyag zacskóba és ragasztószalaggal jól zárja le! Így nem száradnak ki és másnap is tökéletesen használhatók lesznek.</p> <p>Ha befejezte a festést, a szerszámokban maradt festéket újságpapírral itassa fel, míg az eszközöket folyó víz helyett edényben mossa ki!</p>
Kiegészítő információ	<p>A technikai adatlap információi jelenlegi tudásunk és a vonatkozó jogszabályok szerint pontosak és megfelelnek a valóságnak, de a gyártó felelősségét nem alapozza meg pl. a raktározási, tárolási, szállítási, felhasználási követelmények be nem tartásából adódóan keletkezett következményekért, mert ezen követelmények betartása nem tartozik jogi értelemben a gyártó hatáskörébe. A termék eredeti céljától eltérő módon és az előírásoktól eltérő felhasználásból adódó károkért a gyártó nem felelős. A technikai adatlap információinak célja, hogy a termék feldolgozására, tárolására és használatára vonatkozóan - jelenlegi tudásunk alapján - általános iránymutatást adjanak. Minden esetben tartsa be a vonatkozó jogszabályokat és tartsa tiszteletben a harmadik személyek jogait. Fenntartjuk a jogot az adatlap előzetes értesítés nélküli megváltoztatására.</p>	
Építési termék tájékoztató	<p>Az AkzoNobel Coating Zrt. 1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6. 1. torony 5. emelet által forgalmazott <b>Dulux EasyCare+</b> termék az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 305/2011/EU RENDELETE (2011. március 9.) (EGT-vonatkozású szöveg) 2. Cikk 1. pontja értelmében <b>nem minősül építési terméknek</b></p> <p>E rendelet alkalmazásában:</p> <p>1. „építési termék”: bármely olyan termék vagy készlet, amelyet azért állítottak elő és hoztak forgalomba, hogy építményekbe vagy építmények részeibe állandó jelleggel beépítsék, és amelynek teljesítménye befolyásolja az építménynek az építményekkel kapcsolatos alapvető követelmények tekintetében nyújtott teljesítményét.</p> <p>Az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet a fogalom-meghatározás során visszautal a 305/2011/EU RENDELET szabályaira. Ezen meghatározás alapján az Akzo Nobel Coatings Zrt. által forgalmazott termékek nem tartoznak a 305/2011/EU RENDELETE hatálya alá.</p> <p>Termékeink munkavédelmi és környezetvédelmi jellemzőit a termék <b>Biztonsági adatlapja</b> tartalmazza, mely elérhető és letölthető a <a href="https://shop.akzonobel.hu/safety-documents">https://shop.akzonobel.hu/safety-documents</a> honlapon, a felhasználási módjáról, műszaki paramétereikről pedig a termék <b>címkéjén</b> vagy a <b>Műszaki adatlapon</b> található információkat.</p>	
Kapcsolat:	<p>Dulux Infovonal: 06 80 200 505  E-mail: <a href="mailto:dulux.hu@akzonobel.com">dulux.hu@akzonobel.com</a>  Facebook: Dulux Let's Colour HU  Cím: 1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6. 1. torony 5. emelet.</p>	
Frissítés dátuma:	2022.08.25	

Melléklet: Nyilatkozat

## NYILATKOZAT

1. A termék megnevezése: **Dulux EasyCare+ FOLTÁLLÓ+KOPÁSBIZTOS beltéri falfesték**
2. A gyártás azonosító adatai: **A termék címkéjén jelölve.**
3. A termék rendeltetése, felhasználási területei: **Vizes, diszperziós falfesték lakó- és közösségi terek falainak és mennyezetének festésére.**

A forgalmazó neve, értesítési címe: **Akzo Nobel Coatings Zrt.**

**1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6. 1. ép. V. emelet.**

**Tel: 06 80 200-505**

5. A forgalmazó képviselőjének neve és értesítési címe, akihez bővebb felvilágosításért fordulhat:

**Oláh Károly**

Senior Wallpaint Category Manager

**06 30 382 65 85**


**karoly.olah@akzonobel.com**

6. A Forgalmazó a termék műszaki adatait, felhasználási javaslatokat és iránymutatásokat a termék címkéjén és MŰSZAKI ADATLAPJÁN, valamint a 2015/830 EU rendelet szerint készült és a shop.akzonobel.hu honlapon közzétett BIZTONSÁGI ADATLAPON teszi közzé, ezen közzétett műszaki jellemzőkkel és műszaki adatokkal rendelkezik a forgalomba hozott termék.

**Budapest, 2022. augusztus 25.**

AkzoNobel Coatings Zrt. képviseletében:

  
Szűcs Gergely  
vezérigazgató

  
Oláh Károly  
senior category manager