

vizes bázisú selyemmatt fényű zománcfesték bázis kül- és beltéri fa- és fémfelületekre



Dulux Rapidry prémium minőségű, vizes bázisú, **selyemmatt** felületet adó univerzális zománcfesték bázis fa- és fémfelületekre. Alkalmazható kül- és beltérben egyaránt. 90°C-ig használható fűtőtestek festésére is. A megfelelően előkészített előzőleg már festett kemény PVC felületekre is ajánlott.



A **Colour Mixing System**-nek köszönhetően környezetéhez tökéletesen illeszkedő színekkel védheti meg a felületeket.



kitűnő fedés



selyemmatt



gyors száradás


TERMÉK INFORMÁCIÓK

Jellemzők	<p>Fő előnyei:</p> <ul style="list-style-type: none"> • gyors száradás • nincs kellemetlen szaga • kb 13 m²/L kiadósság <p>Használat előtt jól keverje meg a festéket! Csak jól szellőző helyiségben fessen! A megfelelő szintőnust a festék a teljes száradás után éri el. A felület eredeti színétől erősen elütő szín eléréséhez 2-3 rétegre is szükség lehet.</p>
Szín	<p>A Dulux Színkeverő rendszer segítségével több, mint 10 000 szín kikeverése lehetséges, 2 típusú bázisfestékekkel.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Light base • Extra deep base
Kiszerezés	0,7L; 2,5L,
Tulajdonságok	<ul style="list-style-type: none"> • Felület fényessége: - selyemmatt • Vízállóság - A szokásos bel- és kültéri környezetekben jelenlévő légköri páratartalomnak ellenáll, és bírja a többszöri lemosást. Nem alkalmas vízben álló, illetve olyan felületekre, amelyek hosszabb időn keresztül erős páralecsapódásnak vannak kitéve. • Dörzs- és mosásállóság - Ellenáll a többszöri mosásnak. • Hőállóság - a magas hőmérsékletnek 90°C-ig általában ellenáll. • Vegyszerállóság - enyhe vegyi gőzök hatásának ellenáll, azonban erősebb hatás esetén, mint például vegyi anyagokkal való tényleges érintkezés esetén speciális festékrendszerek alkalmazása lehet szükséges.
Névleges összetétel	<ul style="list-style-type: none"> • Kötőanyagok - akril disperziós kopolimer • Oldószer - víz • Pigment: - szerves és szervetlen pigmentek
Sűrűség	1,00-1,26 g/cm ³
VOC	(kat.:A/d) 130g/l (2010). Ez a termék max. 129g/l VOC-t tartalmaz
Száradás	<p>Egy réteg 20°C hőmérsékleten, 50%-os relatív páratartalom mellett, jól szellőző helyiségben:</p> <p>Tapintásszáraz: 2 óra múlva Átfesthető: 6 óra múlva</p> <p>A hőmérséklet csökkenése és/vagy a relatív páratartalom növekedése megnövelheti a száradási időt.</p>
Rétegek száma	2 réteg
Kiadósság	kb 14 m ² /liter
Hígítás	víz (általában nem szükséges, szükség esetén max. 5%)

vizes bázisú selyemmatt fényű zománcfesték bázis kül- és beltéri fa- és fémfelületekre


Minőségmegőrzés	2 év.
Tanúsítvány	A termék gyártás az ISO 9001:2008 szabvány előírásai szerint történik.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

A termék előkészítése	A termék a színkeverés után használatra kész, hígítás, egyéb összetevő hozzáadása nem szükséges. Használat előtt jól keverje meg a festéket! Használat előtt tárolja a terméket szobahőmérsékleten legalább két órán keresztül.
A felület előkészítése	<p>A felületnek száraznak, épnek és tisztának (olaj-, zsír-, por- és egyéb szennyeződésektől, valamint korábbi, repedezett festékrétegtől, vagy fagyantatótól) mentesnek kell lennie. Minden esetben végezzen alapos portalanítást és a portalanító ecsettel sose fessen!</p> <p>Korábban nem festett, nem homogén porózus felületen és fa felületeken használjon alapozót, pl.: Supralux Aqua Primer. Hagyjon megfelelő száradási időt a következő réteg felhordása előtt!</p> <p>A fémfelületeket alaposan zsírtalanítsa, öblítse le, majd hagyja megszáradni. Távolítsa el a pergő, máló régi festékrétegeket. Festés előtt csiszolja meg a felületet és portalanítson! Radiátorok festése előtt győződjön meg arról, hogy a fűtőtest teljesen hideg. Kültérben korrozógátló alapozó használata szükséges. pl.: Supralux Aqua Primer.</p> <p>PCV felületeken végezzünk alapos zsírtalanítást. Tegyen megfelelő alapozót, pl.: Supralux Aqua Primer. Hagyjon minimum 2 óra száradási időt, majd fesse le 2 rétegben a felületet.</p> <p>Az egyenetlenségeket kezelje le arra szolgáló megfelelő tapasztalással. pl.: Supralux Mestertapasz. Az esetleges felületi hiányosságokat a megfelelő anyaggal ki kell tölteni. A felület eredeti színétől erősen elütő szín eléréséhez 2-3 rétegre is szükség lehet.</p> <p>Figyelmeztetés! Attól függetlenül, hogy a legmodernebb technológiával gyártottuk ezt a terméket, a fehér, oldószeres zománcok jellegükből adódóan egy idő után elszíneződhetnek. Olyan helyiségekben, ahol nincs, vagy csak nagyon kevés a természetes vagy UV fény, az elszíneződés gyorsabban bekövetkezhet.</p> <p>Megjegyzés! Korábban festett felületek esetében egy kis területen végezzen próbafestést. A száradás után tapasztalt bármilyen nem kívánt eredmény esetén távolítsa el a festéket a felületről.</p>
Festés	<p>Festési feltételek:</p> <ul style="list-style-type: none"> - A környezet és a festendő felület hőmérséklete legyen +5°C és +30°C között. Használat előtt tárolja a terméket szobahőmérsékleten legalább két órán keresztül. - A relatív páratartalom ne haladja meg a 80%-ot. <p>Felhordás:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ecset - Hengerelés: a legjobb eredmény rövidszőrű hengerrel érhető el. <p>Felhasználás:</p> <ul style="list-style-type: none"> - A festéket ne hígítsa! - Vigyen fel 2 réteg festéket, 6 órás száradási időközzel! - Megfelelő mennyiségű festéket tegyen az ecsetre/hengerre! - Egyenletesen oszlassa el a felületen a festéket! - A maszkoló szalagot közvetlenül festés után távolítsa el! <p>Megjegyzés: Festés közben és annak végeztével a zárt helyiségeket addig kell szellőztetni, amíg a jellegzetes szag el nem tűnik. Jó állapotú, azonos színű felületek átfestésekor egy réteg festék is elegendő lehet.</p>
Eszközök tisztítása	 <p>A lehető legtöbb festéket vigye fel a felületre a festéshez használt eszközökről, a még nedves állapotú festék vízzel eltávolítható a szerszámokról. Folyó vízzel való tisztítás helyett edényben lévő vízben tisztítsa meg a festőszerszámokat.</p>

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

vizes bázisú selyemmatt fényű zománcfesték bázis kül- és beltéri fa- és fémfelületekre

Tárolás és szállítás	Tárolja a festéket +5°C és +30°C közötti hőmérsékleten, fedett, zárt, közvetlen napfénytől és sugárzó hőtől védett helyiségben az eredeti, jól lezárt csomagolásban. Ne tárolja és ne is használja a festéket extrém hőmérsékleti körülmények között. Oldószeres termék. Védje a fagytól és hőtől!
Biztonság	Részletes információ a termék biztonsági adatlapján található.
Környezetvédelem	 Ha hosszabb szünetet tart festés közben, tegye az ecsetet és a hengert sértetlen műanyag zacskóba és ragasztószalaggal jól zárja le! Így nem száradnak ki és másnap is tökéletesen használhatóak lesznek.
Építési termék tájékoztató	<p>Az AkzoNobel Coating Zrt. 1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6. 1. torony 5. emelet által forgalmazott Dulux Rapidry az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 305/2011/EU RENDELETE (2011. március 9.) (EGT-vonatkozású szöveg) 2. Cikk 1. pontja értelmében nem minősül építési terméknek</p> <p>E rendelet alkalmazásában:</p> <p>1. „építési termék”: bármely olyan termék vagy készlet, amelyet azért állítottak elő és hoztak forgalomba, hogy építményekbe vagy építmények részeibe állandó jelleggel beépítsék, és amelynek teljesítménye befolyásolja az építménynek az építményekkel kapcsolatos alapvető követelmények tekintetében nyújtott teljesítményét. Az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet a fogalom-meghatározás során visszautal a 305/2011/EU RENDELET szabályaira. Ezen meghatározás alapján az Akzo Nobel Coatings Zrt. által forgalmazott termékek nem tartoznak a 305/2011/EU RENDELETE hatálya alá.</p> <p>Termékeink munkavédelmi és környezetvédelmi jellemzőit a termék Biztonsági adatlapja tartalmazza, mely elérhető és letölthető a https://shop.akzonobel.hu/safety-documents honlapon, a felhasználási módjáról, műszaki paramétereiről pedig a termék címkéjén vagy a Műszaki adatlapon találhat információkat.</p>
Kapcsolat:	Dulux Infovonal: 06 80 200 505 E-mail: dulux.hu@akzonobel.com Cím:1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6. 1. ép. 5. emelet.
Aktualizálva	2020. január 20.

vizes bázisú selyemmatt fényű zománcfesték bázis kül- és beltéri fa- és fémfelületekre

Melléklet: Nyilatkozat

NYILATKOZAT

1. A termék megnevezése: **Dulux Rapirdy**
2. A gyártás azonosító adatai: **A termék címkéjén jelölve.**
3. A termék rendeltetése, felhasználási területei: vizes bázisú selyemmatt fényű zománcfesték bázis kül- és beltéri fa- és fémfelületekre.

A forgalmazó neve, értesítési címe: **Akzo Nobel Coatings Zrt.**
1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6. 1. épület 5. emelet.
Tel: 06 80 200-505

5. A forgalmazó képviselőjének neve és értesítési címe, akihez bővebb felvilágosításért fordulhat:

Bernáth Roland
Alkalmazástechnikus
06 30 968-0704
roland.bernath@akzonobel.com

6. A Forgalmazó a termék műszaki adatait, felhasználási javaslatokat és iránymutatásokat a termék címkéjén és MŰSZAKI ADATLAPJÁN, valamint a 2015/830 EU rendelet szerint készült és a shop.akzonobel.hu honlapon közzétett BIZTONSÁGI ADATLAPON teszi közzé, ezen közzétett műszaki jellemzőkkel és műszaki adatokkal rendelkezik a forgalomba hozott termék.

Budapest, 2023. január 20.

AkzoNobel Coatings Zrt. képviseletében:



Szücs Gergely
vezérigazgató



Szücs Anikó
specialty category manager