

oldószeres fényes zománcfesték bázis kül- és beltéri fa- és fémfelületekre



Dulux Resist Gloss prémium minőségű, oldószeres, fényes felületet adó univerzális zománcfesték bázis fa- és fémfelületekre.

A **Colour Mixing System**-nek köszönhetően környezetéhez tökéletesen illeszkedő színekkel védheti meg a felületeket. Beltéri fa- és fémfelületekre alkalmas.

Alacsony nehézfémtartalmú. Alkalmazható kül- és beltérben egyaránt. 90°C-ig használható fűtőtestek festésére is.



TERMÉK INFORMÁCIÓK

Jellemzők	<p>Fő előnyei:</p> <ul style="list-style-type: none"> • fényes felület • jó terülés • kb 13 m²/L kiadósság <p>Használat előtt jól keverje meg a festéket! Csak jól szellőző helyiségben fessen! A megfelelő színtónust a festék a teljes száradás után éri el. A felület eredeti színétől erősen elütő szín eléréséhez 2 rétegre is szükség lehet.</p>
Szín	<p>A Dulux Színkeverő rendszer segítségével több, mint 10 000 szín kikeverése lehetséges, 2 típusú bázisfestékkel.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Light base • Extra deep base
Kiszerezés	0,7L; 2,5L,
Tulajdonságok	<ul style="list-style-type: none"> • Felület fényessége: - fényes • Vízállóság - A szokásos bel- és kültéri környezetekben jelenlévő légköri páratartalomnak ellenáll, és bírja a többszöri mosást. Nem alkalmas vízben álló illetve olyan felületekre, amelyek hosszabb időn keresztül erős páralecsapódásnak vannak kitéve. • Dörzs- és mosásállóság - Ellenáll a többszöri mosásnak. • Hőállóság - a magas hőmérsékletnek 90°C-ig általában ellenáll. • Vegyszerállóság - enyhe vegyi gőzök hatásának ellenáll, azonban erősebb hatás esetén, mint például vegyi anyagokkal való tényleges érintkezés esetén speciális festékrendszerek alkalmazása lehet szükséges.
Névleges összetétel	<ul style="list-style-type: none"> • Kötőanyagok - sztirol-akrilát • Oldószer - hígító • Pigment: - szerves és szervetlen pigmentek
Sűrűség	1,07 g/cm ³
VOC	(kat.:A/d) 300g/l (2010). Ez a termék max. 299g/l VOC-t tartalmaz
Száradás	<p>Egy réteg 20°C hőmérsékleten, 50%-os relatív páratartalom mellett, jól szellőző helyiségben: Tapintásszáraz: 10 óra múlva Átfesthető: 24 óra múlva A hőmérséklet csökkenése és/vagy a relatív páratartalom növekedése megnövelheti a száradási időt.</p>
Rétegek száma	2 réteg
Kiadósság	kb 13 m ² /liter
Hígítás	Hígító (általában nem szükséges)
Minőségmegőrzés	Vegye figyelembe a csomagoláson feltüntetett információt.
Tanúsítvány	A termék gyártás az ISO 9001:2008 szabvány előírásai szerint történik.


oldószeres fényes zománccfesték bázis kül- és beltéri fa- és fémfelületekre

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ	
A termék előkészítése	A termék a színkeverés után használatra kész, hígítás, egyéb összetevő hozzáadása nem szükséges. Használat előtt jól keverje meg a festéket!
A felület előkészítése	<p>A felületnek száraznak, épek és tisztának (olaj-, zsír-, por- és egyéb szennyeződésektől, valamint korábbi, repedezett festékrétegtől, vagy fagyantától mentesnek) kell lennie. Minden esetben végezzen alapos portalanítást és a portalanító ecsettel sose fessen!</p> <p>Korábban nem festett, nem homogén porózus felületen és fa felületeken használjon alapozót, pl.: Supralux Általános alapozót vagy a Dulux Resist Gloss-al alapozzon úgy, hogy a festéket alaposan beledörzsöli a fafelületbe. Hagyjon megfelelő száradási időt a következő réteg felhordása előtt! Festetlen kültéri fafelületen a szerkezeti védelem érdekében használjon Sadolin Base alapozót.</p> <p>A fémfelületeket alaposan zsírtalanítsa, öblítse le, majd hagyja megszáradni. Távolítsa el a pergő, máló régi festékrétegeket. Festés előtt csiszolja meg a felületet és portalanítson! Radiátorok festése előtt győződjön meg arról, hogy a fűtőtest teljesen hideg. Kültérben korróziógátló alapozó használata javasolt. Pl.: Supralux Koralkyd.</p> <p>Könnyű- és színesfémek esetében alapozzon Supalux Tiszakorral, majd fessen két rétegben Dulux Resist Gloss termékkel.</p> <p>PCV felületeken végezzünk alapos zsírtalanítást. Tegyen megfelelő alapozót, pl.: Supralux Aqua Primer. Hagyjon minimum 24 óra száradási időt, majd fesse le 2 rétegben Dulux Resist Satin festékekkel.</p> <p>Az egyenetlenségeket kezelje le arra szolgáló megfelelő tapaszolással. Pl: Supralux Mestertapasz, Supralux Polyester tapasz. Az esetleges felületi hiányosságokat a megfelelő anyaggal ki kell tölteni. A felület eredeti színétől erősen elütő szín eléréséhez 2-3 rétegre is szükség lehet.</p> <p>Figyelmeztetés! Attól függetlenül, hogy a legmodernebb technológiával gyártottuk ezt a terméket, a fehér, oldószeres zománccok jellegükből adódóan egy idő után elszíneződhetnek. Olyan helyiségekben, ahol nincs, vagy csak nagyon kevés a természetes vagy UV fény, az elszíneződés gyorsabban bekövetkezhet.</p> <p>Megjegyzés! Korábban festett felületek esetében egy kis területen végezzen próbafestést. A száradás után tapasztalt bármilyen nem kívánt eredmény esetén távolítsa el a festéket a felületről.</p>
Festés	<p>Festési feltételek:</p> <ul style="list-style-type: none"> - A környezet és a festendő felület hőmérséklete legyen +10°C és +30°C között. Használat előtt tárolja a terméket szobahőmérsékleten legalább két órán keresztül. - A relatív páratartalom ne haladja meg a 80%-ot. <p>Felhordás:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ecset - Hengerelés: a legjobb eredmény rövidszőrű hengerrel érhető el. <p>Felhasználás:</p> <ul style="list-style-type: none"> - A festéket ne hígítsa! - Vigyen fel 2 réteg festéket, 24 órás száradási időközzel! - Megfelelő mennyiségű festéket tegyen az ecsetre/hengerre! - Egyenletesen oszlassa el a felületen a festéket! - A maszkoló szalagot közvetlenül festés után távolítsa el! <p>Megjegyzés: Festés közben és annak végeztével a zárt helyiségeket addig kell szellőztetni, amíg a jellegzetes szag el nem tűnik. Jó állapotú, azonos színű felületek átfestésekor egy réteg festék is elegendő lehet.</p>

oldószeres fényes zománcfesték bázis kül- és beltéri fa- és fémfelületekre

Eszközök tisztítása	A lehető legtöbb festéket vigye fel a felületre a festéshez használt eszközökről, a még nedves állapotú festék ecsettisztítóval (hígítóval) eltávolítható a szerszámokról.
----------------------------	--

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Tárolás és szállítás	Tárolja a festéket +5°C és +30°C közötti hőmérsékleten, fedett, zárt, közvetlen napfénytől és sugárzó hőtől védett helyiségben az eredeti, jól lezárt csomagolásban. Ne tárolja és ne is használja a festéket extrém hőmérsékleti körülmények között. Oldószeres termék. Védje a fagytól és hőtől! Tűzveszélyes!
Biztonság	Részletes információ a termék biztonsági adatlapján található.
Környezetvédelem	 <p>A maradék festéket ne öntse a lefolyóba, vagy természetes vizekbe. Ha befejezte a festést, a szerszámokban maradt festéket újságpapírral itassa fel.</p>
Kiegészítő információk	<p>Az AkzoNobel Coating Zrt. 1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6. 1. torony 5. emelet által forgalmazott Dulux Resist Gloss az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 305/2011/EU RENDELETE (2011. március 9.) (EGT-vonatkozású szöveg) 2. Cikk 1. pontja értelmében nem minősül építési terméknek</p> <p>E rendelet alkalmazásában:</p> <p>1. „építési termék”: bármely olyan termék vagy készlet, amelyet azért állítottak elő és hoztak forgalomba, hogy építményekbe vagy építmények részeibe állandó jelleggel beépítsék, és amelynek teljesítménye befolyásolja az építménynek az építményekkel kapcsolatos alapvető követelmények tekintetében nyújtott teljesítményét.</p> <p>Az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet a fogalom-meghatározás során visszautal a 305/2011/EU RENDELET szabályaira. Ezen meghatározás alapján az Akzo Nobel Coatings Zrt. által forgalmazott termékek nem tartoznak a 305/2011/EU RENDELETE hatálya alá.</p> <p>Termékeink munkavédelmi és környezetvédelmi jellemzőit a termék Biztonsági adatlapja tartalmazza, mely elérhető és letölthető a https://shop.akzonobel.hu/safety-documents honlapon, a felhasználási módjáról, műszaki paramétereiről pedig a termék címkéjén vagy a Műszaki adatlapon található információkat.</p>
Aktualizálva	2023 január 15.

oldószeres fényes zománcfesték bázis kül- és beltéri fa- és fémfelületekre

Melléklet: Nyilatkozat

NYILATKOZAT

1. A termék megnevezése: **Dulux Resist Gloss**
2. A gyártás azonosító adatai: **A termék címkéjén jelölve.**
3. A termék rendeltetése, felhasználási területei: **Dulux Resist Gloss prémium minőségű, oldószeres, fényes felületet adó univerzális zománcfesték bázis fa- és fémfelületekre. Színkeverőgépben keverhető bázisfesték.**

A forgalmazó neve, értesítési címe: **Akzo Nobel Coatings Zrt.
1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6. 1. épület 5. emelet.
Tel: 06 80 200-505**

5. A forgalmazó képviselőjének neve és értesítési címe, akihez bővebb felvilágosításért fordulhat:

Bernáth Roland
Alkalmazástechnikus
06 30 968-0704
roland.bernath@akzonobel.com

6. A Forgalmazó a termék műszaki adatait, felhasználási javaslatokat és iránymutatásokat a termék címkéjén és MŰSZAKI ADATLAPJÁN, valamint a 2015/830 EU rendelet szerint készült és a shop.akzonobel.hu honlapon közzétett BIZTONSÁGI ADATLAPON teszi közzé, ezen közzétett műszaki jellemzőkkel és műszaki adatokkal rendelkezik a forgalomba hozott termék.

Budapest, 2023. január 15.

AkzoNobel Coatings Zrt. képviseletében:



Szücs Gergely
vezérigazgató



Szücs Anikó
specialty category manager