



## DULUX SIMPLY REFRESH KONYHABÚTORFESTÉK



- ✓ mechanikai hatásokkal szemben ellenálló
- ✓ könnyen tisztítható
- ✓ szagmentes, vizes bázisú

### TERMÉKINFORMÁCIÓ

<b>ALKALMAZÁS</b>	<p><b>A Dulux Simply Refresh</b> univerzális festékek modern sorozata, melyet az otthoni különféle felületek festésére, felújítására fejlesztettek ki.</p> <p><b>Dulux Simply Refresh KONYHABÚTORFESTÉK</b> vizes bázisú festék a konyhabútorok, MDF felületek, kemény PVC felületek felújításához. Könnyen használható, nincs szükség alapozóra. A festék speciálisan a bútorok, konyhai frontok elemeinek felületein használható. Nagymértékben ellenáll a mechanikai behatásoknak, kopásálló, karcálló, ütésálló, ellenáll a <b>zsíros foltokkal szemben</b> is. A festett bevonat könnyen tisztítható.</p> <p>Használható közvetlenül a már festett, vagy a festetlen fafelületeken, MDF táblákon, valamint kemény PVC felületeken, lakkozott felületeken.</p>
<b>SZÍNEK</b>	Az aktuális színeinkről érdeklődjön honlapunkon, árlistánkban, vagy szórólapjainkon.
<b>KISZERELÉS</b>	0,75L;

### MŰSZAKI ADATOK

<b>FELHASZNÁLÁS</b>	beltérre
<b>FÉNYESSÉGI FOK</b>	Selyemfényű
<b>NÉVLEGES ÖSSZETÉTEL</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Pigment</b> – fénynek ellenálló szerves és szervetlen pigmentek</li> <li>• <b>Filmképző anyag</b> - akril diszperzió</li> <li>• <b>Oldószer</b> – víz</li> </ul>
<b>SÚRÚSÉG</b>	1,2 – 1,29 g/cm <sup>3</sup>
<b>VOC</b>	(kat.:A/d): 130g/l (2010): A termék maximálisan 129g/l VOC-t tartalmaz.
<b>SZÁRADÁSI IDŐ</b> (rétegenként kb +20°C és kb 50% relatív páratartalom mellett jó szellőzéssel)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• tapintásszáraz – 1 óra múlva</li> <li>• átfesthető – 6 óra múlva</li> </ul> <p><i>A hőmérsékelt csökkenése és/vagy a páratartalom növekedése, valamint a festendő felület típusa meghosszabbíthatja a száradási időt.</i></p>
<b>KIADÓSSÁG</b>	12m <sup>2</sup> / liter <i>sima, egyenletes és megfelelően előkészített felületeken.</i>
<b>RÉTEGEK SZÁMA</b>	2 réteg
<b>HÍGÍTÁS</b>	Víz
<b>EGYÉB TULAJDONSÁGOK</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Mechanikai ellenállás</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– nagyon jól ellenáll a zsíros foltoknak</li> <li>– jó kopás-, ütés és karcállóság,</li> <li>– nagyon jó tapadás</li> </ul> </li> <li>• <b>Egyéb</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 2in1 – Alapozó és fedőfesték egyben</li> <li>– gyors száradás – rövid kötési idő</li> <li>– szagtalan, vizes bázisú</li> </ul> </li> </ul>

## A termék alkalmazása

ELŐKÉSZÍTÉS	A termék használatra kész, ne hígítsa! <b>Használat előtt alaposan keverje fel egy keverőpálca segítségével!</b> Használat előtt tárolja a terméket szobahőmérsékleten legalább két órán keresztül.
A FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE	<p>A festendő felületről távolítsuk el a sérült, festékbevonatot. A festendő felület legyen tömör, tiszta, teljesen száraz, zsírtalanított, szerves szennyeződésektől mentes, mattított és pormentes.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. A rosszul tapadó, máló, pergő, régi festékbevonatot teljesen el kell távolítani a felületről. Mossa le a felületet vízzel a poros maradványok eltávolítása miatt, majd hagyja megszáradni.</li> <li>2. A festék tapadását korlátozó szennyeződést el kell távolítani a felületről. Mossa le a szennyeződések <b>mosogatószeres vízzel</b>. Hagyja megszáradni. <b>Majd mossa le tiszta vízzel</b> és hagyja megszáradni. Különös figyelmet kell fordítani arra, hogy a felület mentes legyen a felületápoló és tartósítószerektől.</li> <li>3. A festés előtt a felületet alaposan meg kell mattítani finom szemcsés csiszolópapírral, majd portalanítani kell.</li> </ol> <p><b>Figyelem!</b> A festék közvetlenül a festett vagy a festetelen felületre alkalmazható. <b>A megfelelően előkészített festendő felület elengedhetetlen a termék tulajdonságainak eléréséhez.</b></p>
FESTÉS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Festési körülmény:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– A környezet és a festendő felület hőmérséklete legyen +10°C és +28°C között.</li> <li>– A relatív páratartalom legyen 80% alatt.</li> </ul> <p>A festési körülmények meghatározzák a rétegek száradási idejét és a kapott bevonat tulajdonságait.</p> </li> <li>• <b>Ajánlott festési módszerek</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– ecset; a zománcoknál használatos mesterséges sörtéjű ecsetek használatával érhető el a legjobb hatás.</li> <li>– henger: <b>flockhenger</b></li> </ul> </li> <li>• <b>A festék paraméterei</b> festés ecsettel, hengerrel: <ul style="list-style-type: none"> <li>– ne hígítsa</li> <li>– vigyen fel 2 réteg festéket. A második réteg felvitele előtt hagyjon 6 óra száradási időt.</li> <li>– bőséges és elegendő festékmennyiséget vigyen fel a felületre hengerrel vagy ecsettel.</li> <li>– Egyenletesen oszlassa el a felületen a festéket.</li> </ul> </li> </ul> <p><b>Figyelem!</b> Intenzív színek, vagy egyenetlen felület esetén szükség lehet 3. rétege felvitelére. Szebb dekoratív hatás elérése érdekében a következő réteg felvitele előtt finoman csiszolja meg az előző réteget (miután megszáradt) finomszemcsés csiszolópapírral, majd alaposan távolítsa el a port. Ügyeljen az élek és sarkok megfelelő festésére, megfelelő rétegvastagság kialakítására. A frissen festett elemeket, csak akkor szabad összeállítani, ha a zománcbevonat már megszáradt. Ne használja konyhai munkalapon! <b>Nagy felületek festéséhez egy gyártási sorozatból lévő festékeket használjunk. Sarzs szám a csomagoláson található. A festett felületek 10 nap után teljesen használhatóak. Ezen idő alatt a festett felületet meg kell védeni a karcolástól és a szennyeződésektől, valamint kerülni kell a felület tisztítását.</b> A festési munkák befejezése után szellőztesse a szobát, amíg a jellegzetes szag el nem tűnik. A festett felületek tisztításához használjon enyhe tisztítószereket és puha szivacsot vagy ruhát.</p>
FESTŐSZERSZÁMOK TISZTÍTÁSA	Festés után távolítsuk el a festőszerszámokról a festék maradékát, majd tiszta vízzel mossuk el a szerszámokat. A kiürült festékesdoboz élelmiszer tárolására nem alkalmas.
TÁROLÁS ÉS SZÁLLÍTÁS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tárolás</b> Eredeti és szorosan lezárt csomagolásban +5°C és +30°C közötti hőmérsékleten, zárt helyiségekben. Hőtől, fagytól óvjuk. <b>Figyelem:</b> Vízbázisú termék, fagyveszélyes.</li> <li>• <b>Szállítás</b> A jelenleg hatályos ADR- megállapodás szerint a termék nincs besorolva veszélyes anyagként. Részletes útmutatás a biztonságtechnikai adatlapon. (7 és 14 szakasz).</li> </ul>
Óvintézkedések	A termék biztonságtechnikai adatlapján találhatóak.

<b>SZAVATOSSÁGI IDŐ</b>	Felhasználható: Gyártástól számított 2 évig. A termékazonosító adatokat, a termék lejáratí idejét a termék csomagolása tartalmazza.
<b>DOKUMENTUMOK</b>	Biztonságtechnikai adatlap e – a csomagolás biztonsága garantált
<b>KÖRNYEZET- VÉDELEM</b>	 <p>A festések között tegye a hengert és az ecsetet légmentesen zárható műanyagzacskóba és nyelénél ragassza át őket ragasztószalaggal. Ez megakadályozza, hogy kiszáradjanak, és tökéletes lesz a másnapi további használatra. Festés után távolítsa el a festéket a festőszerszámokról egy újság segítségével, majd egy edényben vízzel (ne folyóvízzel) mossa el a festőszerszámokat.</p>
<b>TOVÁBBI INFORMÁCIÓK</b>	<p>Az AkzoNobel Coating Zrt. 1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6. 1. torony 5. emelet által forgalmazott Dulux Simply Csempfesték az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályaon kívül helyezéséről szóló, AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 305/ 2011/EU RENDELETE (2011. március 9.) (EGT-vonatkozású szöveg) 2. Cikk 1. pontja értelmében nem minősül építési terméknek. E rendelet alkalmazásában: 1. „építési termék”: bármely olyan termék vagy készlet, amelyet azért állítottak elő és hoztak forgalomba, hogy építményekbe vagy építmények részeibe állandó jelleggel beépítsék, és amelynek teljesítménye befolyásolja az építménynek az építményekkel kapcsolatos alapvető követelmények tekintetében nyújtott teljesítményét. Az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet a fogalom-meghatározás során visszautal a 305/2011/EU RENDELET szabályaira. Ezen meghatározás alapján az Akzo Nobel Coatings Zrt. által forgalmazott termékek nem tartoznak a 305/2011/EU RENDELETE hatálya alá. Termékeink munkavédelmi és környezetvédelmi jellemzőit a termék Biztonsági adatlapja tartalmazza, mely elérhető és letölthető a <a href="https://shop.akzonobel.hu/safety-documents">https://shop.akzonobel.hu/safety-documents</a> honlapon, a felhasználási módjáról, műszaki paramétereikről pedig a termék címkéjén vagy a Műszaki adatlapon találhat információkat.</p> <p>T.: 06-80-200-505 <a href="mailto:dulux.hu@akzonobel.com">dulux.hu@akzonobel.com</a> Akzo Nobel Coating Zrt Budapest, 1138 Dunavirág u. 2-6. 1 épület 5.emelet</p>
<b>FRISSÍTÉS DÁTUMA:</b>	2023 január

## Melléklet: Nyilatkozat

### NYILATKOZAT

1. A termék megnevezése: Dulux Simply Refresh Konyhabútorfesték
2. A gyártás azonosító adatai: a termék címkéjén jelölve.
3. A termék rendeltetése, felhasználási területei: Vizes bázisú, alapozót nem igényelő konyhabútorfesték.

A forgalmazó neve, értesítési címe:

Akzo Nobel Coatings Zrt.  
1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6. 1. épület 5. emelet.  
Tel: 06 80 200-505

5. A forgalmazó képviselőjének neve és értesítési címe, akihez bővebb felvilágosításért fordulhat:

Bernáth Roland  
Alkalmazástechnikus  
06 30 968 0704  
roland.bernath@akzonobel.com

6. A Forgalmazó a termék műszaki adatait, felhasználási javaslatokat és iránymutatásokat a termék címkéjén és MŰSZAKI ADATLAPJÁN, valamint a 2015/830 EU rendelet szerint készült és a shop.akzonobel.hu honlapon közzétett BIZTONSÁGI ADATLAPON teszi közzé, ezen közzétett műszaki jellemzőkkel és műszaki adatokkal rendelkezik a forgalomba hozott termék.

Budapest, 2023. január 4.

AkzoNobel Coatings Zrt. képviseletében:



Szűcs Gergely  
vezérigazgató



Szűcs Anikó  
specialty category manager