



## MŰSZAKI ADATLAP

# HAMMERITE METAL PAINT

## KÖZVETLENÜL A ROZSDÁRA SPRAY

### Speciális összetétel a rozsdás fém festésére

fényes, selyemfényű, kalapácsolak



Speciális összetételű festék közvetlenül a rozsdás felületre, mely elérhető fényes, selyemfényű, kalapácsolak kivitelben SPRAY formában.

A Hammerite speciális összetételének köszönhetően megakadályozza a már meglévő, jól tapadó rozsdá elterjedését, és korróziógátló pigmentjei különlegesen tartós védelmet biztosítanak a festett felületeknek. A Dualtech technológia révén kettős védelmet nyújt a rozsdá ellen: vízlepergető és korróziógátló hatás, így a fém tovább marad ép!



## TERMÉKINFORMÁCIÓ

<b>Felhasználási terület Termékleírás</b>	A Hammerite Spray használata rendkívül egyszerű, mert gyorsan szárad és nem csöpög le, így szép, sima, megfolyásmentes felületet ad, egyúttal pedig hatékonyan véd az időjárás viszontagságai ellen. Használja a megfelelő előkészítés után minden rozsdás fémfelületen, például kerti kerítések, kerti bútor, lépcsőkörlát és erkély körlát, ablakrács, lámpa, kerékpárok, stb. Beltéri és kültéri használatra egyaránt ajánlott. <b>Dualtech technológiájának</b> köszönhetően vízlepergető és korróziógátló.
<b>Szín:</b>	A Hammerite többféle színben kapható attól függően, hogy <b>fényes, selyemfényű vagy kalapácsolak</b> felületű hatást szeretne elérni. Az aktuális színválasztékról az aktuális árlista, a <a href="http://www.hammerite.hu">www.hammerite.hu</a> weboldal és egyéb szóróanyagok adnak információt.
<b>Termékjellemzők</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Közvetlenül a rozsdára felvihető!</li><li>• Felvihető a meglévő Hammerite bevonatra!</li><li>• Nincs szükség alapozóra, közbenső rétegre, hígítóra!</li><li>• Nagyfokú ellenálló képesség az időjárás viszontagságaival szemben!</li><li>• Széles színválaszték!</li></ul> Amennyiben nincs rozsdá a felületen, vigyen fel Hammerite Rozsdagátló alapozó Sprayt a felületre, majd használja a Hammerite Közvetlenül a Rozsdára Sprayt. Dualtech technológia: vízlepergető és korróziógátló
<b>Kiszerezések</b>	Spray: 400 ml

## MŰSZAKI ADATOK

**AkzoNobel**

AkzoNobel Coatings Zrt. 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. 1. ép. V. em.  
Infóvonal: 06 80 200 505; [info@hammerite.hu](mailto:info@hammerite.hu); [www.hammerite.hu](http://www.hammerite.hu)



MŰSZAKI ADATLAP

# HAMMERITE METAL PAINT

## KÖZVETLENÜL A ROZSDÁRA SPRAY

### Speciális összetétel a rozsdás fém festésére

fényes, selyemfényű, kalapácslakk

<b>Fényesség:</b>	fényes, selyemfényű, kalapácslakk	
<b>Névleges összetétel:</b>	fényességi fokoknál eltérő	Pigmentek Kötőanyagok Oldószer Töltőanyagok Korróziógátló anyagok, alumínium lapka (kalapácslakk) vasoxid (homokszórt)
<b>Száradási idő:</b>	érintés száraz: 1-2 óra átfestező: 15 perc A hőmérséklet csökkenése és/vagy a relatív páratartalom növekedése megnövelheti a száradási időt	
<b>Kiadósság:</b>	400 ml = 2m <sup>2</sup>	
<b>Rétegek száma</b>	A megfelelő korróziógátlás eléréséhez min. 3 felhordása szükséges.	
<b>Lejáratási idő:</b>	A gyártástól számított min. 2 év. A lejáratási idő vagy gyártási idő és a gyártási számról szóló információ termék csomagolásán található.	
<b>Bevonat tulajdonságai:</b>	Fényes, selyemfényű és kalapácslakk hatás. Kiváló vízálló, tapadó és kiváló ütésállósággal rendelkező felületet ad.	

#### ALKALMAZÁS

<b>Termék előkészítés:</b>	Használat előtt tárolja a sprayt szobahőmérsékleten legalább két órán keresztül. • Utána minimum 1 percre erős függőleges mozdulatokkal rázza fel a dobozt, amíg a keverőgolyót meghallja és utána még 3 percre rázza függőleges és vízszintes mozdulatokkal .
<b>Felület előkészítés:</b>	A felület legyen tiszta, száraz és zsírtmentes, csiszolással érdesítse meg a sima felületeket. A hőmérséklet legyen +5°C felett A <b>festendő alapterület hőmérséklete</b> ideálisan 15-21°C közötti legyen, de mindenképpen 5°C felett, és 25°C fok alatt. Távolítsa el a pergő rozsdát és a régi, pattogzó festéket, szappanos vízzel mossa le a felületet. Öblítse le tiszta vízzel és hagyja megszáradni. Nagy igénybevételnek kitett vas felületen használjon Hammerite Rozsdagátló alapozót. Cink, alumínium, réz és horganyzott felületeken alkalmazzon Hammerite Special Metals Primer alapozót. Régi festékre, vagy más gyártó alapozó festékével előkészített felületre való festés előtt végezzen próbafestést. Ha nemkívánatos reakciót lát, távolítsa el a régi festéket. Régi festékre, vagy más gyártó alapozó festékével készített felületre való festés előtt végezzen próbafestést. Ha nemkívánatos reakciót lát, távolítsa el a régi festékréteget.








## MŰSZAKI ADATLAP

# HAMMERITE METAL PAINT

## KÖZVETLENÜL A ROZSDÁRA SPRAY

### Speciális összetétel a rozsdás fém festésére

fényes, selyemfényű, kalapácslakk

	<p><i>Kérje szaktanácsadónk segítségét, amennyiben nem biztos a felület alkalmasságában!</i></p>
<b>Festés</b>	<p><b>A Spray felhordási módja:</b> Használat előtt tárolja a sprayt szobahőmérsékleten legalább két órán keresztül.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Utána minimum 1 percig erős függőleges mozdulatokkal rázza fel a dobozt, amíg a keverőgolyót meghallja és utána még 3 percig rázza függőleges és vízszintes mozdulatokkal .</li><li>• Vigyen fel vékony, egyenletes rétegeket kb 15-20 cm távolságról, és a megfolyás elkerülése érdekében folyamatosan mozgassa a sprayt. Ne fújjon sokat egy adott pontra.</li><li>• Több vékony réteg felhordása javasolt. A maximális védelem érdekében vigyen fel legalább 3-4 réteget különösen bonyolult felületeken. két fújás között várjon kb 15 percet.</li><li>• Az eltömődések, beszáradás megelőzése érdekében használat után fordítsa meg a dobozt és fújja ki a csőben maradt felesleget. A sprayt fejfel lefelé fordítva fújja 2 -3 másodpercen keresztül.</li></ul> <p>Figyelm! A termék játékokra nem alkalmazható!</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"></div> <p>Minden festéskor ügyeljen a megfelelő egyéni védőfelszerelések használatára.</p>
<b>Eszközök tisztítása:</b>	<p>Az eltömődések, beszáradás megelőzése érdekében használat után fordítsa meg a dobozt és fújja ki a csőben maradt felesleget. A sprayt fejfel lefelé fordítva fújja 2 -3 másodpercen keresztül.</p>
<b>Tárolás és szállítás:</b>	<p>+5°C és +30°C között, fedett, zárt, közvetlen napfénytől és sugárzó hőtől védett helyen.</p>
<b>Környezetvédelem:</b>	<div style="display: flex; align-items: center;"><div style="margin-left: 20px;"><p>A maradék Hammerite festéket tartsa jól szellőző helyen, védje a fagytól és az erős napsütéstől.</p></div></div>
<b>Kiegészítő információ:</b>	<p>A technikai adatlap információi jelenlegi tudásunk és a vonatkozó jogszabályok szerint pontosak és megfelelnek a valóságnak, de a gyártó felelősségét nem alapozza meg pl. a raktározási, tárolási, szállítási, felhasználási követelmények be nem tartásából adódóan keletkezett következményekért, mert ezen követelmények betartása nem</p>



MŰSZAKI ADATLAP

# HAMMERITE METAL PAINT

## KÖZVETLENÜL A ROZSDÁRA SPRAY

### Speciális összetétel a rozsdás fém festésére

fényes, selyemfényű, kalapácslakk

	<p>tartozik jogi értelemben a gyártó hatáskörébe. A termék eredeti céljától eltérő módon és az előírásoktól eltérő felhasználásból adódó károkért a gyártó nem felelős. A technikai adatlap információinak célja, hogy a termék feldolgozására, tárolására és használatára vonatkozóan - jelenlegi tudásunk alapján - általános iránymutatást adjanak. Minden esetben tartsa be a vonatkozó jogszabályokat és tartsa tiszteletben a harmadik személyek jogait. Fenntartjuk a jogot az adatlap előzetes értesítés nélküli megváltoztatására.</p>
<b>Építési termék tájékoztató:</b>	<p>Az AkzoNobel Coating Zrt. 1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6. 1. épület 5. emelet által forgalmazott <b>Hammerite Közvetlenül a rozsdára Spray</b> termék az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 305/2011/EU RENDELETE (2011. március 9.) (EGT-vonatkozású szöveg) 2. Cikk 1. pontja értelmében <b>nem minősül építési terméknek</b>.</p> <p>E rendelet alkalmazásában:</p> <p>1. „építési termék”: bármely olyan termék vagy készlet, amelyet azért állítottak elő és hoztak forgalomba, hogy építményekbe vagy építmények részeibe állandó jelleggel beépítsék, és amelyek teljesítménye befolyásolja az építménynek az építményekkel kapcsolatos alapvető követelmények tekintetében nyújtott teljesítményét.</p> <p>Az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet a fogalom-meghatározás során visszautal a 305/2011/EU RENDELET szabályaira. Ezen meghatározás alapján az Akzo Nobel Coatings Zrt. által forgalmazott termékek nem tartoznak a 305/2011/EU RENDELETE hatálya alá.</p> <p>Termékeink munkavédelmi és környezetvédelmi jellemzőit a termék <b>Biztonsági adatlapja</b> tartalmazza, mely elérhető és letölthető a <a href="https://shop.akzonobel.hu/safety-documents">https://shop.akzonobel.hu/safety-documents</a> honlapon, a felhasználási módjáról, műszaki paramétereikről pedig a termék <b>címkéjén</b> vagy a <b>Műszaki adatlapon</b> találhat információkat. (Nyilatkozat a mellékletben).</p>
<b>Kapcsolat:</b>	<p>Forgalmazó: AkzoNobel Coatings Zrt. Cím: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. 1. ép. V. em. Supralux Infovonal: 06 80 200 505 E-mail: <a href="mailto:info@hammerite.hu">info@hammerite.hu</a></p>
<b>Frissítés dátuma:</b>	2023. 01.18.



MŰSZAKI ADATLAP  
**HAMMERITE METAL PAINT**  
**KÖZVETLENŰL A ROZSDÁRA SPRAY**  
**Speciális összetétel a rozsdás fém festésére**

fényes, selyemfényű, kalapácslakk

Melléklet: Nyilatkozat

## NYILATKOZAT

1. A termék megnevezése: **Hammerite Metal paint, Közvetlenül a rozsdára Spray**
2. A gyártás azonosító adatai: **A termék címkéjén jelölve.**
3. A termék rendeltetése, felhasználási területei: **Oldószeres festék spray közvetlenül a rozsdára** beltérre és kültérre egyaránt, minden rozsdás fémfelületre, például kerti kerítések, kerti bútor, lépcsőkörlát és erkélykörlát, ablakrács, lámpa, kerékpárok, stb.

A forgalmazó neve, értesítési címe: **Akzo Nobel Coatings Zrt.**

**1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. 1. ép. V. em.**  
**Tel: 06 80 200-505**

5. A forgalmazó képviselőjének neve és értesítési címe, akihez bővebb felvilágosításért fordulhat:


**Bernáth Roland**  
Alkalmazástechnikus  
**06 30 968-0704**  
**roland.bernath@akzonobel.com**

6. A Forgalmazó a termék műszaki adatait, felhasználási javaslatokat és iránymutatásokat a termék címkéjén és MŰSZAKI ADATLAPJÁN, valamint a 2015/830 EU rendelet szerint készült és a shop.akzonobel.hu honlapon közzétett BIZTONSÁGI ADATLAPON teszi közzé, ezen közzétett műszaki jellemzőkkel és műszaki adatokkal rendelkezik a forgalomba hozott termék.

**Budapest, 2023. január 18.**

AkzoNobel Coatings Zrt. képviseletében:

  
Szűcs Gergely  
vezérigazgató

  
Szűcs Anikó  
specialty category manager