



MŰSZAKI ADATLAP

HAMMERITE

ROZSDAGÁTLÓ



A Hammerite Rozsdagátló **rendkívül hatékony rozsdá elleni védelem** a különösen problémás helyeken (furatok, sarkok, élek, hegesztések).

Alkalmas **rozsdás vagy még festetlen vas- és acélfelületekre** való közvetlen felhordásra Hammerite termékek alkalmazása előtt.

Stabilizálja a meglévő rozsdát és védőfilmet képez, amely megakadályozza az új rozsdásodást, ezért foltokban rozsdás fémek esetében elég magát a foltot izolálni.

TERMÉKINFORMÁCIÓ

Felhasználási terület Termékleírás	A Hammerite Rozsdagátló cink-foszfát tartalma miatt rendkívül hatékony rozsdá elleni védelem rozsdás vagy foltokban rozsdás fémek esetében. Alkalmas rozsdás vagy még festetlen vas- és acélfelületekre való közvetlen felhordásra. Stabilizálja a meglévő rozsdát és védőfilmet képez, amely megakadályozza az új rozsdásodást..
Szín	barna
Terméjkellemzők	<ul style="list-style-type: none">• Cink-foszfát tartalmú alapozó.• Közvetlenül a rozsdára felvihető!• Nem rozsdás felületekre, Hammerite termékek felhordása előtt alkalmazható.• Akár pontszerűen is alkalmazható.• Hegesztési pontok megerősített védelmére.• Kompatibilis a legtöbb festékfajttával.• Gátolja a további rozsdásodást.• Galvanizált felületen is megtapad, azok kisebb rozsdafoltjai ellen is hatékony védelem!• Gyorsan szárad, két óra múlva átfesthető önmagával.
Kiszerezések	250 ml
Bevonat tulajdonságai	Stabilizálja a meglévő rozsdát és védőfilmet képez, amely megakadályozza az új rozsdásodást. Cink- foszfát tartalmú!

MŰSZAKI ADATOK

Fényesség:	matt
Felhordási mód	ecsettel, hengerrel, szórással



MŰSZAKI ADATLAP

HAMMERITE

ROZSDAGÁTLÓ

Névleges összetétel	Tricink – bisz (ortofoszfát) Pigmentek, korróziógátló pigmentek kötőanyagok oldószer
Száradási idő	Két réteg között hagyjon 2 óra száradási időt. Porszár 1 óra után, esőálló 2 óra múltán. Átfesthető önmagával: 2 óra múlva. A végleges fedőfestéket legkorábban 4 óra múltán, ideális esetben következő napon vigyük fel. A hőmérséklet csökkenése és/vagy a relatív páratartalom növekedése megnövelheti a száradási időt
Kiadósság	12 m ² / liter
Rétegek száma	1-2 réteg
Lejáratási idő	A lejáratási idő vagy gyártási idő és a gyártási számról szóló információ termék csomagolásán található.
ALKALMAZÁS	
Termék előkészítés	Használat előtt keverje fel alaposan a terméket egy keverőpálca segítségével. Használat előtt tárolja a terméket szobahőmérsékleten legalább két órán keresztül.
Használati útmutató	<p>Felületelőkészítés, felhóras:</p> <ul style="list-style-type: none">• A felület legyen tiszta, száraz és zsírmentes, csiszolással érdesítse meg a sima felületeket.• A hőmérséklet legyen +15-21 °C, de legalább +10 °C felett.• Távolítsa el a pergő rozsdát és a régi, pattogzó festéket, zsírtalanítsa vagy szappanos vízzel mossa le a felületet.• Öblítse le tiszta vízzel és hagyja megszáradni. <p>Alkalmazás:</p> <ul style="list-style-type: none">• Nem kell hígítani.• Ügyeljen a sarkok és élek alapos bevonására! <p>Használat után az ecsetből távolítsa el a festéket Hammerite Ecsettisztító és Hígító segítségével. A maradék Hammerite fémpfestéket tartsa száraz, jól szellőző helyen, védje a fagytól és az erős napsütéstől.</p> <p><i>Kérje szaktanácsadónk segítségét, amennyiben nem biztos a felület alkalmasságában!</i></p>
Eszközök tisztítása	A festőeszközök tisztításához használjon Hammerite Ecsettisztítót és hígítót.
Tárolás és szállítás	+5°C és +30°C között, fedett, zárt, közvetlen napfénytől és sugárzó hőtől védett helyen.



MŰSZAKI ADATLAP HAMMERITE ROZSDAGÁTLÓ

Környezetvédelem	 <p>A terméket ne öntse a lefolyóba vagy természetes vizekbe. A maradék Hammerite festéket tartsa jól szellőző helyen, védje a fagytól és az erős napsütéstől.</p>
Kiegészítő információ	<p>A technikai adatlap információi jelenlegi tudásunk és a vonatkozó jogszabályok szerint pontosak és megfelelnek a valóságnak, de a gyártó felelősségét nem alapozza meg pl. a raktározási, tárolási, szállítási, felhasználási követelmények be nem tartásából adódóan keletkezett következményekért, mert ezen követelmények betartása nem tartozik jogi értelemben a gyártó hatáskörébe. A termék eredeti céljától eltérő módon és az előírásoktól eltérő felhasználásból adódó károkért a gyártó nem felelős. A technikai adatlap információinak célja, hogy a termék feldolgozására, tárolására és használatára vonatkozóan - jelenlegi tudásunk alapján - általános iránymutatást adjanak. Minden esetben tartsa be a vonatkozó jogszabályokat és tartsa tiszteletben a harmadik személyek jogait. Fenntartjuk a jogot az adatlap előzetes értesítés nélküli megváltoztatására.</p>
Építési termék tájékoztató	<p>Az AkzoNobel Coating Zrt. 1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6. 1. épület 5. emelet által forgalmazott Hammerite Rozsdagátló termék az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 305/2011/EU RENDELETE (2011. március 9.) (EGT-vonatkozású szöveg) 2. Cikk 1. pontja értelmében nem minősül építési terméknek.</p> <p>E rendelet alkalmazásában:</p> <p>1. „építési termék”: bármely olyan termék vagy készlet, amelyet azért állítottak elő és hoztak forgalomba, hogy építményekbe vagy építmények részeibe állandó jelleggel beépítsék, és amelynek teljesítménye befolyásolja az építménynek az építményekkel kapcsolatos alapvető követelmények tekintetében nyújtott teljesítményét.</p> <p>Az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet a fogalom-meghatározás során visszautal a 305/2011/EU RENDELET szabályaira. Ezen meghatározás alapján az Akzo Nobel Coatings Zrt. által forgalmazott termékek nem tartoznak a 305/2011/EU RENDELETE hatálya alá.</p> <p>Termékeink munkavédelmi és környezetvédelmi jellemzőit a termék Biztonsági adatlapja tartalmazza, mely elérhető és letölthető a https://shop.akzonobel.hu/safety-documents honlapon, a felhasználási módjáról, műszaki paramétereikről pedig a termék címkéjén vagy a Műszaki adatlapon találhat információkat. (Nyilatkozat a mellékletben).</p>
Kapcsolat	<p>Forgalmazó: AkzoNobel Coatings Zrt. Cím: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. 1. ép. V. em. Supralux Infovonal: 06 80 200 505 E-mail: info@hammerite.hu</p>
Aktualizálva	2023. 01.19.



MŰSZAKI ADATLAP HAMMERITE ROZSDAGÁTLÓ

Melléklet: Nyilatkozat

NYILATKOZAT

1. A termék megnevezése: **Hammerite Rozsdagátló**
2. A gyártás azonosító adatai: **A termék címkéjén jelölve.**
3. A termék rendeltetése, felhasználási területei: A Hammertite Rozsdagátló rendkívül hatékony a rozsdá elleni védelemnél vagy foltokban rozsdás fémeknél. Stabilizálja a meglévő rozsdát, védőfilmet képez, cink- foszfát tartalma révén megakadályozza az új rozsdásodást.

A forgalmazó neve, értesítési címe: **Akzo Nobel Coatings Zrt.**

**1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. 1. ép. V. em.
Tel: 06 80 200-505**

5. A forgalmazó képviselőjének neve és értesítési címe, akihez bővebb felvilágosításért fordulhat:

Bernáth Roland
Alkalmazástechnikus
06 30 968-0704
roland.bernath@akzonobel.com

6. A Forgalmazó a termék műszaki adatait, felhasználási javaslatokat és iránymutatásokat a termék címkéjén és MŰSZAKI ADATLAPJÁN, valamint a 2015/830 EU rendelet szerint készült és a shop.akzonobel.hu honlapon közzétett BIZTONSÁGI ADATLAPON teszi közzé, ezen közzétett műszaki jellemzőkkel és műszaki adatokkal rendelkezik a forgalomba hozott termék.

Budapest, 2023. január 19.

AkzoNobel Coatings Zrt. képviseletében:

Szűcs Gergely
vezérigazgató

Szűcs Anikó
specialty category manager