

MŰSZAKI ADATLAP

SADOLIN TERRACE

Kültéri fapadló lazúr



Teljeskörű védelem




Vízlepergető hatású



Véd az időjárás káros hatásaitól



TERMÉKINFOMRÁCIÓ

Felhasználási terület	<p>Csúszgátló hatású kültéri lazúr, kültéri fa járófelületre, teraszra. A második réteg csúszgátló bevonatot képez. Védi a fát az UV-sugárzással és az időjárás okozta igénybevétellel szemben. Könnyen ecsetelhető és jól terül. Vízálló, selyemfényű bevonatot ad. Kültéri felhasználásra. Korábban nyomás alatt telített faanyag, keményfa vagy előzetesen konzerválószerrel beitatott fa bevonására.</p> <p>Alkidgyanta bázisú, kültéri lazúr.</p> <p>Nem alkalmas a következő faanyagok kezelésére: vörösfenyő, óriástuja vagy ipe.</p> 
Kiszerezések	0,75 L; 2,5 L
Termékjellemzők	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Csúszgátló hatású bevonat. ✓ Mélyen beszívódik a fa felületébe, vékony bevonatot képez a fa felületén így a fa mozgása során a bevonat rugalmas marad, nem válik le, nem repedezik meg. A mély beszívódásnak köszönhetően intenzíven rajzolja ki a fa erezetét. ✓ Víz- és UV álló bevonatot képez. ✓ A festék szárafilm bevonatot tartósító biocid terméket tartalmaz.
MŰSZAKI ADATOK	
Fényesség	selyemfényű
VOC	EU határérték a termékre: (kat.: A/e-OB 400 g/Liter (2010). A termék legfeljebb 400 g/Liter VOC-t tartalmaz.
Színválaszték	Színtelen, fenyő és teak színben elérhető. A színek egymással keverhetők.

MŰSZAKI ADATLAP

SADOLIN TERRACE


Kültéri fapadló lazúr


	A későbbi színreklamációk elkerülése érdekében használat előtt minden esetben végezzen próbafestést. A végleges színt a száradás és a javasolt rétegszám után éri el.
Kiszerezés	0,75L; 2,5L
Száradási idő	20 °C-on 5-8 óra. Átfesthetőség 20 °C-on Min 8 óra. Három réteg esetén 24 óra a második és harmadik réteg között. Megjegyzés: Az átvonhatósági idő függ a fa fajtájától és a festési körülményektől. Puhafa felületeken az anyag könnyebben beszívódik és a bevonat gyorsabban szárad. Keményfa felületeken a száradási folyamat hosszabb ideig tarthat.
Kiadósság	Gyalult felületen 1. réteg: 5-10 m ² /liter, gyalult felületen, 2. réteg: 8-15 m ² /liter. Gyalulatlan felületen rétegenként: 3-5 m ² /liter. Átlagos kiadósság: 8-10 m ² /liter.
Rétegek száma	2 -3 réteg
Felhordási mód	Ecsettel vagy hengerrel.
Hígítás	A termék használatra kész. Hígítást nem igényel, szükség esetén max. 5% H-100 hígító.
Eszközök tisztítása	Eszközök tisztítása vagy az elcsepegések eltávolítása: szintetikus hígítóval.
Minőségmegőrzési idő	A termék csomagolásán található. (hónap, év)
ALKALMAZÁS	
Termék előkészítés:	Felhasználás előtt alaposan keverje át. Használat előtt tárolja a terméket szobahőmérsékleten legalább két órán keresztül.
Előkészítés, festés	FELÜLETELŐKÉSZÍTÉS: A fa legyen tiszta és száraz (max. 18% nedvesség). Keményfák felületét előzőleg töröljük le szintetikus hígítóval átnedvesített ronggyal. A fafelületeket ne csiszoljuk túl finomra. Új felület: gyalult felület esetén a felületet mindenképpen meg kell csiszolni. ALAPOZÁS: Sadolin Base-zel vagy nyomás alatt impregnálás. Előzőleg festett vagy lakkozott faanyag: A port, piszkot, algát, stb. mosással távolítsuk el. Ha a festék vagy lakk tapadása a felületre nem megfelelő (hámlik vagy pattogzik), akkor a bevonatot kemény kefével távolítsuk el. Ezután úgy kezeljük, mintha új faanyag lenne. FELHORDÁS: Az erezet irányában hordjuk fel ecsettel vagy festőhengerrel, úgy, hogy egy egyenletes, homogén réteget kapjunk. A felvitt réteg ne legyen

MŰSZAKI ADATLAP

SADOLIN TERRACE

Kültéri fapadló lazúr

	<p>túl vastag vagy túl vékony. Átfestéskor legalább 8 órát várjunk az első és második réteg között. Ha a harmadik réteg szükséges, 24 órát várunk a második és harmadik réteg között. A két réteg felvitele közti időtartam ne legyen több mint három hónap. A bútűfákat (a fának a vgot részét) a telítésig kell kezelni.</p> <p>FELÚJÍTÁS: Előkészítés után egy réteg Sadolin Terrace fapadló lazúrral. A felületet az igénybevételtől függően javasolt 2-3 évenként felújítani. Beltéri lakóhelységben használni tilos!</p> <p>Próbafejtés elvégzése ajánlott.</p> <p>Felhasználási hőmérséklet: +10 és +30 C° között. Ne használja, ha magas a levegő páratartalma.</p>
A festett felület tisztítása	Puha, nedves, nem szőszölős ruhával.
Eszközök tisztítása, csomagolóedényzet	H-100 szintetikus hígító. Festés során a szerszámokból a lehető legtöbb festéket fel kell használni. Csak a teljesen kiürült és kitisztított csomagolóedény hasznosítható újra. A kiürült csomagolóedény élelmiszerek tárolására nem alkalmas.
Tárolás és szállítás	A még fel nem használt vagy megmaradt festéket tárolja hőtől és közvetlen napfénytől védve az eredeti, jól lezárt csomagolásban +5°C és +25°C között.
Környezetvédelem	 <p>A maradék festéket tartsa jól szellőző helyen, védje a fagytól és az erős napsütéstől. A festéket ne öntse a lefolyóba, vagy természetes vizekbe.</p> <p>Ha befejezte a festést, a szerszámokban maradt festéket újságpapírral itassa fel. A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: valamennyi helyi, nemzeti, és nemzetközi szabályozás szerint.</p>
Kiegészítő információ	A technikai adatlap információi jelenlegi tudásunk és a vonatkozó jogszabályok szerint pontosak és megfelelnek a valóságnak, de a gyártó felelősségét nem alapozza meg pl. a raktározási, tárolási, szállítási, felhasználási követelmények be nem tartásából adódóan keletkezett következményekért, mert ezen követelmények betartása nem tartozik jogi értelemben a gyártó hatáskörébe. A termék eredeti céljától eltérő módon és az előírásoktól eltérő felhasználásból adódó károkért a gyártó nem felelős. A technikai adatlap információnak célja, hogy a termék feldolgozására, tárolására és használatára vonatkozóan - jelenlegi tudásunk alapján - általános iránymutatást adjanak. Minden esetben tartsa be a vonatkozó jogszabályokat és tartsa tiszteletben a harmadik személyek jogait. Fenntartjuk a jogot az adatlap előzetes értesítés nélküli megváltoztatására.
Építési termék tájékoztató	Az AkzoNobel Coating Zrt. 1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6. 1. torony 5. emelet által forgalmazott Sadolin Terrace termék az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 305/2011/EU RENDELETE (2011. március 9.)




MŰSZAKI ADATLAP

SADOLIN TERRACE

Kültéri fapadló lazúr

	<p>(EGT-vonatkozású szöveg) 2. Cikk 1. pontja értelmében nem minősül építési terméknek</p> <p>E rendelet alkalmazásában:</p> <p>1. „építési termék”: bármely olyan termék vagy készlet, amelyet azért állítottak elő és hoztak forgalomba, hogy építményekbe vagy építmények részeibe állandó jelleggel beépítsék, és amelynek teljesítménye befolyásolja az építménynek az építményekkel kapcsolatos alapvető követelmények tekintetében nyújtott teljesítményét.</p> <p>Az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet a fogalom-meghatározás során visszautal a 305/2011/EU RENDELET szabályaira. Ezen meghatározás alapján az Akzo Nobel Coatings Zrt. által forgalmazott termékek nem tartoznak a 305/2011/EU RENDELETE hatálya alá.</p> <p>Termékeink munkavédelmi és környezetvédelmi jellemzőit a termék Biztonsági adatlapja tartalmazza, mely elérhető és letölthető a https://shop.akzonobel.hu/safety-documents honlapon, a felhasználási módjáról, műszaki paramétereiről pedig a termék címkéjén vagy a Műszaki adatlapon található információkat. (Nyilatkozat a mellékletben).</p>
Kapcsolat	Forgalmazó: AkzoNobel Coatings Zrt. Cím: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. 1. ép. V. em Infovonal: 06 80 200 505
Frissítés dátuma:	2023.07.01.



MŰSZAKI ADATLAP

SADOLIN TERRACE

Kültéri fapadló lazúr

Melléklet: Nyilatkozat

NYILATKOZAT

1. A termék megnevezése: **Sadolin Terrace**
2. A gyártás azonosító adatai: **A termék címkéjén jelölve.**
3. A termék rendeltetése, felhasználási területei: Alkidgyanta bázisú, kültéri, oldószeres, selyemfényű csúszásgátló hatású lazúr teraszra, fából készült járófelületekre.
4. A forgalmazó neve, értesítési címe:

Akzo Nobel Coatings Zrt.
1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. 1. ép. V. em.
Tel: 06 80 200-505

5. A forgalmazó képviselőjének neve és értesítési címe, akihez bővebb felvilágosításért fordulhat:


Bernáth Roland
Alkalmazástechnikus
06 30 968-0704
roland.bernath@akzonobel.com

6. A Forgalmazó a termék műszaki adatait, felhasználási javaslatokat és iránymutatásokat a termék címkéjén és MŰSZAKI ADATLAPJÁN, valamint a 2015/830 EU rendelet szerint készült és a shop.akzonobel.hu honlapon közzétett BIZTONSÁGI ADATLAPON teszi közzé, ezen közzétett műszaki jellemzőkkel és műszaki adatokkal rendelkezik a forgalomba hozott termék.

Budapest, 2023. július 1.

AkzoNobel Coatings Zrt. képviseletében:


Szűcs Gergely
vezérigazgató


Szűcs Anikó
specialty category manager